


## ADLER Floor-Start

## 42110



### Termékleírás

Vízzel hígítható, PUR-akrilát-diszperziós alapú, lombohullató és tűlevelű fákhoz egyaránt használható, egykomponensű alapozó, amely cseszavtartalmú faanyagokban izolálja a tartalmazott anyagokat. A faanyag csekély mértékű felérdesedése és az oldalak összeragadásának csökkentett mértéke jellemzi szalagpadlók esetén.

### Alkalmazási területek

**Minden fafajta esetében alkalmazható; különösen előnyös keményfákon (tölgy vagy kőris).**

### A felhordás módja

Kenés – akrillakkokhoz használatos puha ecset  
Hengerezés – rövidszőrű henger, pl. Mohair- vagy flokkulált henger

### Az alap előkezelése

Az alap legyen száraz és szennyeződésmentes (pl. olaj, zsír, viasz ne legyen rajta).

Amennyiben kis repedések és hézagok vannak a padlón, akkor csiszolja le 120-as szemcsézettségű csiszolóvászonnal, majd kenje le a padlót spatulyával történő felhordásra alkalmas keverékkel, amely 1 rész csiszolóporból és kb. 2 rész ADLER Floor-Fill 42109-ből áll. A fát kb. 1 óra száradás után ismételt csiszolja le 120-as szemcsézettségű csiszolóvászonnal.

### Alapozás

ADLER Floor-Start 42110 felvitele vastagon.  
Az ADLER Floor-Start 42110-er ne őrítse ki a talajra.  
Száradás kb. 2 óra után. Ne csiszolja.

Színezett padlókon való használat igényre!

### Fedőréteg

2 réteg ADLER Floor-Classic 42120 vagy 2 réteg ADLER Floor-Finish 42140. Enyhe köztes csiszolás 240-es szemcsézettségű csiszolóvászonnal vagy 120-as szemcsézettségű, használt csiszolórácscsal. A csiszolóport nedves ronggyal törölje fel.

### Hígító

A termék feldolgozásra alkalmas formában kerül kiszállításra, és nem kell hígítani.

### Megmunkálási hőmérséklet

+ 10 °C alatt nem  
A magas páratartalom és/vagy az alacsony hőmérséklet késlelteti a száradást. A kifogástalan száradás érdekében gondoskodni kell a helyiség jó szellőzéséről. A feldolgozás során kerülni kell a közvetlen napsugárzást.

**Száradási idő** (20 °C,  
szobahőmérséklet)

Felülkenhető kb. 2 óra után

**Munkaeszközök**

Használat után azonnal tisztítsa meg vízzel. A rászáradt lakkmaradványokat ADLER Abbeizer-rel 95125 távolítsa el.

**Hatékony fedés** (felhorásonként)

8 – 10 m<sup>2</sup>/l

**Csomagolás**

1 l, 5 l

**Tárolás**

Hűvös, de fagymentes helyen kell tárolni.

**Tárolási idő**

1 év a gyárilag lezárt csomagolásban

**Biztonságtechnikai adatok**

Kérjük, tartsa szem előtt a „Biztonsági adatlap”-on foglaltakat!

A kevés káros anyagot tartalmazó lakkok feldolgozása során is be kell tartani a szokásos biztonsági intézkedéseket.