


ADLER Floor Start**42110****Popis výrobku**

Jednozložkový vodouriediteľný základný lak na polyuretánovo-akrylátovo-disperznej báze pre ihličnaté aj listnaté dreveniny. Izoluje trieslovinu. Malé zdrsnenie dreva a znížené stranové zalepenie u remeňových podláh.

Oblasť použitia

Na všetky druhy drevenín, osobitne vhodné pre tvrdé dreveniny, ako dub, jaseň.

Spôsob aplikácie

natieranie – mäkký akrylový štetec
 valčekovanie – valček s krátkym vlasom

Ošetrovanie podkladu

Podklad musí byť suchý a bez nečistôt (napr. olej, masť, vosk).
 Konečné brúsenie dreva zrnitosťou 120, podlahu nastierkovať zmesou zloženou z 2 hmotnostných dielov ADLER Floor Fill 42109 a 1 hmotnostného dielu brusného prachu, aby sa zaplnili trhliny a medzery. Po cca 1 hodine sušenia medzibrúsenie zrnitosťou 120.

Základovanie

Sýty nános ADLER Floor Start 42110.
 ADLER Floor Start 42110 na podlahu nevylietav'!!
 Sušenie minimálne 2 hodiny. **NEBRÚSIŤ!**

Vrchný náter

2x ADLER Floor Classic 42120 alebo 2x ADLER Floor Finish 42140. Ľahké medzibrúsenie zrnitosťou 240 alebo brusnou mriežkou zrnitosti 120. Brusný prach zotrieť vlhkou handrou.

Riedenie

V dodávanom stave je pripravený na spracovanie. Neriediť.

Teplota spracovania a objektová teplota

Nie menej ako 10°C.
 Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predlžia. Pre dosiahnutie bezchybného sušenia je nutné zabezpečiť vetranie miestnosti. Zabráňte vniknutiu priameho slnečného svitu počas spracovania.

Čas sušenia

po cca 2 hodinách možné pretrieť

Prosím obráťte

07-09 (nahrádza 07-07)

 Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

(teplota miestnosti 20 °C)

Pracovné náradie

Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky farieb odstrániť s výrobkom ADLER Abbeizer 95125.

Výdatnosť

8 - 10m²/l /nános

Balenie

1 l, 5 l

Skladovanie

Chladná miestnosť, ale bez mrazu

Skladovateľnosť

1 rok v originálne uzavretom obale

Techn. bezpečnostné údaje

Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov!

Aj pri spracovaní lakov neobsahujúcich škodlivé splodiny je potrebné dodržať všeobecné ochranné opatrenia.