


ADLER Formel 2000

40205 in poi

Idropittura lavabile per l'interno, esente da solventi



Descrizione del prodotto

Idropittura lavabile per pareti interne di colore bianco e di altre tinte raggiungibili tramite il sistema tintometrico ADLER Color.

Caratteristiche particolari

Privo di emissioni e solventi, privo di sostanze ammorbidenti, inodore, resa elevata.

Adatto a persone allergiche.



Caratteristiche secondo la Normativa austriaca ÖNORM EN 13300

Abrasiono bagnata: Gruppo di classificazione 2
Potere coprente: Gruppo di classificazione 1 (7m²/l)
Grado di brillantezza: opaco profondo
Misura dei grani massima: fino (< 100 µm)

Campi di utilizzazione

Per cucine ed impianti sanitari, soggiorni, camere dei bambini, uffici, soprattutto come pittura colorata su muri e soffitti di calcestruzzo, gesso, carta da parati nonché su strati di idropitture con buona aderenza.

Applicazione

A rullo, a pennello, a spruzzo con pistola airless (filtro fino, distanza tra le maglie 0,2 mm, pressione spruzzo 150 atm, ugello di diametro 0,021 – 0,026 inch o 0,53 – 0,63 mm)

Preparazione del supporto

Controllare la stabilità e l'idoneità del fondo (osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 parte 2).
Lasciare bene asciugare per almeno 4 settimane gli intonaci freschi e calcestruzzo.
Intonaci freschi devono essere neutralizzati e lavati.
Eliminare bene resti di grasso o di olio con lo sgrassatore ADLER Entfetter 80394. Riparare fessure e disuguaglianze con uno stucco adatto.
Eliminare vecchi strati di pittura che si scrostano,
Lisciviare, irruvidire o carteggiare superfici lucide o lisce (come fondi di vernice e lattice, strati sinterati).
Lavare i colori a colla e applicare una mano di fondo di ADLER Tiefengrund WV (diluibile all'acqua) 40905.
Pretrattare fondi assorbenti e pannelli di cartongesso con ADLER Tiefengrund WV 40905, diluito 1:1 con acqua.
Evitare un'essiccazione lucida di ADLER Tiefengrund diluibile all'acqua 40905.

12-09 (sostituisce 12-08)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Fondo	1 x ADLER Formel 2000 40205 in poi, diluito al massimo con il 5% di acqua
Finitura	1 x ADLER Formel 2000 40205 in poi, non diluito
Diluyente	Acqua
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20° C)	3 – 4 ore
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	Non sotto + 5°C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.
Resa (per mano)	Ca. 8m ² /la secondo delle caratteristiche del supporto
Magazzinaggio	Al fresco, però protetto dal gelo
Confezioni	750 ml, 3 l, 9 l, 15 l
Tonalità	W 10 Bianco 40205 W 20 40206, W 30 40207, Basisgelb 40208, Basisrot 40209 soltanto per colorare tramite il sistema tintometrico ADLER
Istruzioni tecniche di sicurezza	Consultare la Scheda di sicurezza!