

ADLER Glanzacryl

40701 suiv.



Description du produit

Peinture-laque acrylique, brillante, colorée à base d'une dispersion à l'acrylate, diluable à l'eau pour l'intérieur et l'extérieur, possédant d'excellentes propriétés universelles, très bonne résistance aux intempéries; également approprié pour le vernissage de jouets.

Domaines d' utilisation

Couche de finition pour bois, acier, acier au zinc, aluminium et PVC dur. La peinture-laque acrylique brillante (ADLER Glanzacryl) 40701 suiv. peut être utilisée pour le renouvellement de revêtements à base de résines alkydes, quand les couches anciennes adhèrent bien.

Mode d' application

Au pinceau acrylique, au rouleau à poils ras, au pistolet

Couche de fond

Bois: 1 - 2 couches de ADLER Acryl-Holzgrund 41001 (consulter la fiche technique)
Métal: 1 - 2 couches de ADLER Acryl-Unigrund 41191 (consulter la fiche technique)

Couche de finition

1 - 2 couches de ADLER Glanzacryl 40701 suiv., à selon de la soumission à l'extérieur
(temps de séchage intermédiaire: 5 - 6 heures)
En cas d'exposition aux intempéries extrêmes (toit), il est conseillé d'utiliser la laque ADLER Ferro GSX 54120 suiv.

Diluant

Eau; en cas d'application au pistolet env. 10-15 %

Temps de séchage

(Température ambiante 20° C)

Ponçable et apte à recevoir une autre couche après 5-6 heures

Température de travail et du support

pas au dessous + 10 ° C
L'humidité atmosphérique élevée et/ou les températures basses retardent le séchage.

Outils

Nettoyer les outils immédiatement après l' utilisation avec de l'eau. Sécher bien les pistolet pour éviter la formation de rouille. Eliminer les restes secs de peinture avec le décapant facilement dégradable ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Rendement (par couche)

10 - 12 m²/l, selon la condition du fond

Présentation

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

12-10 (remplace 08-10) ZKL 4108

ADLER-WERK Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon:0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Stockage

Au frais, mais à l'abri du gel

Stockage maximal

3 ans en récipients originaux, pas ouverts

Teintes

Blanc W10	40701
Base W20	40702
Base W25	40740
Base W30	40703

Base brun	40741
Base bleu	40742
Base jaune	40743
Base vert	40744
Base rouge	40745

Noir foncé/Tiefschwarz RAL 9005 40730

Autres teintes réalisables avec le système de mélange couleurs ADLER.

Données techniques de sécurité**Consulter la feuille des données de sécurité.**

Respecter les mesures usuelles de protection, même, s'il s'agit de produits à l'eau.