

ADLER Glanzacryl (Smalto brillante)

40701 in poi



Descrizione

Smalto brillante, diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica, per l'applicazione all'interno e all'esterno con buone qualità generiche. Ottima resistenza alle intemperie. Adatto anche per la verniciatura di giocattoli.

Campi di utilizzazione

Smalto per legno, acciaio, acciaio zincato, alluminio e cloruro duro di polivinile (PVC-duro).
ADLER Glanzacryl 40701 in poi può essere utilizzato anche per il rinnovo di rivestimenti a base di resine alchidiche che presentano un buono aggrappaggio.

Applicazione

A pennello (pennello acrilico), a rullo (rullo a pelo corto), a spruzzo.

Fondo

Legno: applicare 1 - 2 mani di ADLER Acryl-Holzgrund 41001 (fondo per legno); consultare la Scheda tecnica.
Metallo: applicare 1 - 2 mani di ADLER Acryl-Unigrund 41191 (fondo antiruggine); consultare la Scheda tecnica

Finitura

A secondo delle sollecitazioni, applicare 1 - 2 mani di ADLER Glanzacryl 40701 in poi (tempo di essiccazione intermedia 5 - 6 ore)
In caso di estrema esposizione alle intemperie (p.e. tetto di lamiera) consigliamo di usare ADLER Ferro GSX 54120 in poi.

Diluyente

Acqua; per l'applicazione a spruzzo ca. 10 - 15 %

Tempo di essiccazione (Temperatura ambiente 20° C)

Carteggiabile e sovraverniciabile dopo 5 - 6 ore.

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+10° C
L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperatura rallentano l'essiccazione.

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Asciugare bene le pistole per evitare l'arruggimento. Resti di colori induriti possono essere eliminati con ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (svernicatore), di facile decomposizione.

Resa (per mano)

10 - 12 m²/l a secondo del supporto

12-10 (sostituisce 08-10) ZKL 4108

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Confezioni

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

3 anni in confezioni originali non aperte

Tonalità

Bianco W10 40701

Base W20 40702

Base W25 40740

Base W30 40703

Base marrone 40741

Base blu 40742

Base gialla 40743

Base verde 40744

Base rossa 40745

Nero intenso RAL 9005 40730

Altre tonalità mescolabili con il Sistema tintometrico ADLER.

Indicazioni tecniche di sicurezza**Consultare la Scheda di sicurezza.**

Anche durante la lavorazione di vernici all'acqua sono da rispettare le solite misure di protezione.