


ADLER Goldpaste

90899



Popis

Pigmentový koncentrát s obsahem rozpouštědel na bázi pigmentů zlatého bronzu pro barevné řešení u čirých PUR laků na bázi rozpouštědel.

Oblasti použití

Pro vytváření povrchů se zlatým efektem pro všechny interiéry.

Zpracování

• Možné podklady

- plochy z přírodního dřeva natřené základním nátěrem čirých PUR laků ADLER
- dřevotřískové desky s podkladovou fólií (zabroušení fólie zrnitostí 240)
- plochy natřené základní vrstvou bílé barvy ADLER PUR-Spritzfüller, jako např. dřevotřískové desky, MDF desky atd. (viz datový list pro ADLER PUR-Spritzfüller 25515!)

Plochy určené pro nátěr se zlatým efektem je nutno před dalším zpracování zabrousit, aby se zaručila dobrá mezipřilnavost.

• Základní nátěr podkladovým lakem „Gold“

Pro výrobu podkladového laku je nutno dobře vmíchat 1 hmotnostní podíl ADLER Goldpaste 90899 do 1 hmotnostního podílu ADLER DD-Verdünnung 80019.

1 hmotnostní podíl této zředěné zlaté pasty se přidá ke 2 hmotnostním podílům ADLER Pigmotop G100 25370. Přitom je třeba dbát na to, aby byla zlatá pasta homogenně vmíchána do laku.

Podkladový lak „Gold“ vytvořený tímto způsobem se zpracovává bez přidání tvrdidla.

Zředěním s cca 10 % ADLER DD-Verdünnung 80019 je dosaženo postřikové viskozity von 17-18 s (DIN 53211, 4-mm-Becher, 20 °C).

Nástřik podkladového laku „Gold“ musí být proveden relativně „nasucho“ – s ne příliš velkým přísunem laku. Doporučený postřikový tlak: 2,0-2,5 bar.

Podkladový lak „Gold“ se nastříká v několika tenkých vrstvách (minimálně třech).

• Krycí lakování přípravkem ADLER Pigmotop v požadovaném stupni lesku

Po době minimálního schnutí cca 3 hodiny jsou plochy lakované podkladovým lakem „Gold“ přelakovány přípravkem ADLER Pigmotop 25363 ff v požadovaném stupni lesku (viz technický list ADLER Pigmotop 25363 ff).

Jestliže byly např. na frézovaných MDF dílech vystříkány prohlubně podkladovým lakem „Gold“, je před nanesením krycího laku nutno provést pečlivý čistící výbrus rovných ploch zrnitostí 320.

11-09 (nahrazuje 10-09)

Otočit list

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Podkladový lak „Gold“ je možno přelakovat pouze 1 x přípravkem ADLER Pigmotop v požadovaném stupni lesku. U několikanásobného přelakování hrozí nebezpečí vzlínání.

Dodržujte naše „**Pracovní směrnice pro PUR laky**“ a **technické listy** a **bezpečnostní listy** všech uvedených výrobků.

Další pokyny

Ředidlo	ADLER DD-Verdünnung 80019 Toto ředidlo se doporučuje také k čištění pracovních přístrojů.
---------	--

Forma dodání

ADLER Goldpaste 90899

Velikost balení

0,5 kg, 1 kg