


Grilith Holz kitt

50970 ff



Popis

Tmel na drevo Grilith Holz kitt 50970 ff je plnivá pasta na báze drevnej múčky, alkydových živíc a nitrátu celulózy s obsahom rozpúšťadiel.

Oblasť použitia

Na opravu malých chýb pre použitie pred prvým brúsením dreva.

Spracovanie

Viskozita pri dodávke	Pastovitý tmel na drevo Príliš tuhý tmel sa dá urobiť opäť spracovateľným prídavkom malého množstva Grilith-riedidla
Príprava podkladu	Opravované plochy musia byť čisté, suché, zbavené mastnoty., vosku a živice. Grilith – Holz kitt 50970 ff by mal byť použitý úsporne, podľa možnosti pred prvým brúsením dreva a len na malé poškodenia. Tmelené miesto nemá byť väčšie než miesto poškodenia.
Výber farebného odtieňa	Farebný odtieň tmeleného miesta má zodpovedať výslednému odtieňu povrchovej úpravy. Ak sa predpokladá použitie moridla, mal by farebný odtieň tmelu zodpovedať jeho farebnému odtieňu.
Spôsob aplikácie	Grilith – Holz kitt 50970 ff zatlačiť do chybného miesta dlátom alebo úzkou špachtľou, ak je to nutné aj viacnásobne. Pri viacnásobnom nánose dbať na to, aby už nanosená vrstva tmelu bola dobre zaschnutá. Nakoniec opravované miesto vyhladiť navlhčenou špachtľou. Dve tenké vrstvy tmelu vytvoria lepší výsledok ako jedna hrubá.
Čas schnutia	cca 2-4 hodiny pri izbovej teplote, v závislosti od hrúbky vrstvy Grilith-Holz kitt 50970 ff musí byť dobre preschutý. Pred ďalším spracovaním (brúsenie, morenie, lakovanie,..) odporúčame nechať tmel schnúť cez noc, aby sa zabránilo jeho prepadnutiu.
Ďalšie spracovanie	Vyschnutý tmel je moriteľný a prelakovateľný vodouriediteľnými, ako aj rozpúšťadlovými lakmi.

Prosím obráťte

12-09 (nahrádza 03-09)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Zvláštne pokyny	Pred začatím prác urobiť jednu vzorku pre kontrolu farebného odtieňa
------------------------	--

Farebné odtiene

javor	Ahorn	50970
smrek, breza, jaseň	Fichte, Birke, Esche	50971
prírodný	natur	50972
borovica	Kiefer	50973
dub	Eiche	50974
buk, smrekovec	Buche/lärche	50975
orech	Nussbaum	50976
jelša	Erle	50977
orech tmavý	Nussbaum dunkel	50978
čerešňa	Kirchbaum	50979
mahagón	Mahagoni	50980
biely	Weiß	50981
čierny	Schwarz	50982

Charakteristika

riedenie	riedidlo Grilith – Verdünnung 80047
Skladovanie (pri izbovej teplote 20°C)	2 roky v originálne uzavretých obaloch. Obaly chrániť pred slnečným žiarením, neskladovať pri teplote nad +30°C.

Balenie

100 ml, 200 ml, 1 liter