

# Hammerschlaglack

**5616**

Lösemittelbasierter Effektlack für innen und außen für DIY und Gewerbe


## PRODUKTDESCHEIBUNG

**Produktnummer(n)** 56050 ff

**Allgemeines** Dekorativer Hammerschlaglack auf Alkydharzbasis mit Korrosionsschutz für den Innen- und Außenbereich. Keine zusätzliche Grundierung für Eisen und Stahl notwendig; restrostverträglich.

**Anwendungsgebiete**

- Für die Beschichtung von Metall im Innen- und Außenbereich.



## VERARBEITUNG

**Verarbeitungshinweise**



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +5 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 – 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 – 80 %.

**Auftragstechnik**



Auftragsverfahren	Streichen	Rollen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m <sup>2</sup> /l) <sup>1)</sup>	ca. 10	

Das Produkt ist streichfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

**Trockenzeiten**

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Staubtrocken	ca. 4 Stunden
Überlackierbar	nach ca. 2 Stunden, jedoch vor Ablauf von 5 Stunden
Durchgetrocknet	nach ca. 21 Tagen (in dieser Zeit wegen der Gefahr von Runzelbildung nicht überarbeiten).

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Für eine gute Durchtrocknung sind die empfohlenen Auftragsmengen unbedingt einzuhalten. Zu hohe Schichtstärken führen zu einer deutlichen Trocknungsverzögerung!

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

**Reinigung der Arbeitsgeräte**



Sofort nach Gebrauch mit KH-Spritzverdünnung 80367.

Verdünnung, Pinsel oder Rollen nicht mehr anderweitig verwenden, da das im Hammerschlaglack enthaltene Silikonöl bei normalen Lacken und Lackiergegenständen Krater bewirken würde.

**UNTERGRUND**

**Untergrundart**

Eisen und Stahl

**Untergrundbeschaffenheit**

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Bitte ÖNORM B2230 Teil 2 beachten.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und Lackierarbeiten.

Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

**Untergrundvorbereitung**

**Eisen und Stahl**

Metallisch blank entrostet.

Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit Entfetter 80394 entfernen.

**Zink, Aluminium und andere NE-Metalle**

Mit Schleifvlies und Entfetter 80394 matt anschleifen.

**Altanstriche**

Mit Körnung 120 anschleifen und reinigen.

Bitte die jeweiligen Merkblätter der Produkte beachten.

**BESCHICHTUNGS-AUFBAU**

**Grundbeschichtung**

**Eisen und Stahl:**

1 x Hammerschlaglack 5616

**Zink, Aluminium und andere NE-Metalle:**

1 x Unigrund LM 4516 bzw. 2K-Epoxi-Grund 5604.

**Altanstriche**

Auf intakten Altanstrichen ist die Anstrichverträglichkeit zu prüfen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

<b>Zwischenbeschichtung</b>	<b>Eisen und Stahl:</b> nicht erforderlich
	<b>Zink, Aluminium und andere NE-Metalle:</b> 1 x Hammerschlaglack 5616

<b>Schlussbeschichtung</b>	1 x Hammerschlaglack 5616
----------------------------	---------------------------


### BESTELLMHINWEISE

<b>Gebindegrößen</b>	750 ml	
<b>Farbtöne/Glanzgrade</b>	Aluminium 72	56050
	Anthrazit	56051
	Brillantblau	56052
	Dunkelgrün	56053

<b>Zusatzprodukte</b>	KH-Spritzverdünnung 80367 Entfetter 80394 Unigrund LM 4516 2K-Epoxi-Grund 5604	
-----------------------	---	--

### WEITERE HINWEISE

#### Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 5 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30°C) geschützt lagern.

<b>Technische Daten</b>	VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für Hammerschlaglack (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Hammerschlaglack enthält maximal 500 g/l VOC.
-------------------------	------------	---

#### Sicherheitstechnische Angaben



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.