

ADLER Hirnholzversiegelung

55621



Description de produit

Enduit diluable à l'eau sur base de dispersion acrylique avec une résistance à l'eau remarquable. Empêche l'absorption capillaire d'eau par les zone de bois de bout. Très bon pouvoir couvrant et séchage rapide. Sans solvant. Pour des systèmes de finition transparents et couvrants. Le revêtement contient une protection anti bleuissement et anti moisissures.

Domaines d'utilisation

Bois de bout des fenêtres et des portes (croisillons et joints en V), arêtes et fraisages des plaques de façade et portes de garage.

Mode d'application

Rouleau, pinceau, pistolet (Airless, Airmix)

Système de couches

Après la première couche de fond et la couche intermédiaire, appliquer 1 à 2 x ADLER Hirnholzversiegelung 55621 (temps de séchage intermédiaire 2 heures) avant la finition correspondante.

Dilution

Utiliser sans dilution

Température de traitement et de l'objet

Non inférieure à + 10°C
Une humidité de l'air élevée et/ou de basses températures retardent le séchage.

Temps de séchage (température ambiante 20°C)

Env. 2 heures

Outils

Laver à l'eau immédiatement après usage. Eliminer les résidus de couleur secs avec ADLER Aqua-Cleaner 80080 ou ADLER Abbeizer 95125.

Conditionnement

750 g, 3 kg, 5 kg et 25 kg

Conservation

Frais, mais à l'abri du gel

Durabilité

1 an dans son récipient d'origine fermé.