

Innolux Spachtel

2710

Stucco UV a rullo per la verniciatura industriale del parquet.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Stucco UV a rullo altamente reattivo e pigmentato a base di resine acriliche insature. Buona polimerizzazione in profondità, eccellente elasticità e straordinario potere riempitivo.

Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM A 3800-1 (comportamento al fuoco)**
In combinazione con un supporto difficilmente infiammabile: difficilmente infiammabile, Q1, Tr 1.
- **ÖNORM C 2354**
I requisiti delle classi di sollecitazione A, B e C sono adempiuti se vengono rispettate le raccomandazioni sui cicli di verniciatura riportate nella scheda informativa (Merkblatt)
- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione




Per il rivestimento industriale in serie delle superfici di elementi dei parquet prefiniti.

Applicazione in combinazione con un sistema di finitura adatto.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Proteggere il prodotto dall'esposizione alla luce e dai raggi solari.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare le nostre **ARL 210 - Direttive per l'utilizzazione dei sistemi di verniciatura UV a rullo**.

Metodo di applicazione



	A spatola
Strumento d'applicazione	Macchina livellatrice a rulli
Quantità per applicazione (ml/m²)	10 - 50

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Indurimento UV



Indurimento UV **immediato** senza precedente appassimento:

	Velocità di avanzamento	
	Gelificazione intermedia	Indurente
Lampada HG e GA 80 - 120 W/cm	10 - 14 m/min	5 - 7 m/min

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili



Con Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legno di latifoglie e legno di conifera (legno massiccio)

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Preparazione del supporto

Carteggiatura di calibrazione

Legni di latifoglie: grana 150 - 180

Legno di conifera: grana 120 - 150

CICLO DI VERNICIATURA

Applicazione del stucco

10 – 50 g/m² Innolux Spachtel (2710)

Carteggiatura intermedia



Grana 320 - 400 e rullo Scotch-Brite.

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Fondo

2-3 x con un fondo UV applicato a rullo idoneo come ad esempio Innolux Walzgrund FLEX Farblo (2737000200)

Per una qualità della superficie ottimale è vantaggioso applicare il fondo con 3 unità di verniciatura a rullo in serie, con gelificazione tra la prima e la seconda applicazione e indurimento dopo la terza applicazione.

Carteggiatura intermedia



Grana 320 – 400

Evitare di carteggiare in profondità fino al legno!

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Finitura

Con una finitura UV applicata a rullo idonea come ad esempio Innolux Floor Decklack (2766)

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

25 kg, 250 kg

Tonalità

Tonalità standard:
Eiche (2710053041)

Prodotti complementari

Innolux Floor Decklack (2766)
 Innolux Walzgrund FLEX (2737)
 Waschverdünner 8501 (8501)
 Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 9 mese(i) in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Dati tecnici

Viscosità di fornitura: Pastoso

Indicazioni tecniche di
sicurezza

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.