

# Innolux Vacuumlack Color

2781

UV-härtender, pigmentierter Vakuumlack für die Serienlackierung von Rundstangen, Fußbodenleisten oder Anleimern für die **Industrie**.

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

### Allgemeines


UV-Vakuumlack mit hoher Reaktivität, guter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit.

### Besondere Eigenschaften Prüfnormen

- **ÖNORM A 3800-1** (Brandverhalten) in Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund: schwerbrennbar, Q1, Tr 1
- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+




### Anwendungsgebiete



- Grundierung für die industrielle Serienlackierung von Möbeloberflächen und Stangenware wie Leisten.
- Für schwer brennbare bzw. schwer entzündbare Aufbauten.

## VERARBEITUNG

### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +15 °C ist erforderlich.
- Produkt vor Licht- und Sonneneinstrahlung schützen!

### Auftragstechnik



Auftragsverfahren	Vakuumentechologie
Auftragsmenge (g/m <sup>2</sup> )	ca. 30 - 60

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form und die Beschaffenheit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

**UV-Härtung**Sofortige **UV-Härtung** ohne vorheriges Abdunsten:

	<b>Vorschub</b> zum Härten
Ga und Hg-Strahler 80 W/cm	5 - 7 m/min
Ga und Hg-Strahler 120 W/cm	7 - 10 m/min

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

**Reinigung der Arbeitsgeräte**

Mit Waschverdünnung 80072

**UNTERGRUND****Untergrundart**

Laub- und Nadelholz (Massivholz), nicht für MDF oder HDF geeignet

**Untergrundbeschaffenheit**

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei und frei von Holzstaub sein.

**Untergrundvorbereitung****Laubhölzer:** Holzschliff Körnung 120 - 150  
**Nadelhölzer:** Holzschliff Körnung 100 - 150**BESCHICHTUNGS-AUFBAU****Grundierung**30 - 60 g/m<sup>2</sup> Innolux Vacuumlack Color 2781**Zwischenschliff**

Körnung 320 - 400



Durchschleifen vermeiden!

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

**Decklackierung**

Bluefin Multilux U 3851 (weitere Decklacke auf Anfrage)

**REINIGUNG & PFLEGE****Reinigung & Pflege**

Reinigung mit Clean-Möbelreiniger 96490.


Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

25 kg; weitere Gebinde auf Anfrage

**Farbtöne/Glanzgrade**

Weiß 2781063857

**Zusatzprodukte**Bluefin Multilux U 3851  
Waschverdünnung 80072  
Clean-Möbelreiniger 96490**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 6 Monate in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (Über 30 °C) geschützt lagern.

**Technische Daten**Lieferviskosität 40 - 50 s nach DIN 53211  
(4-mm-Becher, 20°C)

---

**Sicherheitstechnische Angaben**



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)** abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle Verarbeitung geeignet.

---