

Innolux Walzgrund

2731

UV – navaľovací základ pre priemyselné lakovanie na **nábytok a interiérové zariadenie**

POPIS PRODUKTU


Popis

Vysokoaktívny UV-navalovací základ; vynikajúca plnivosť, dobrá brúsiteľnosť, veľmi dobrá trvalá pružnosť, dobrá izolačná schopnosť na MDF-doskách.

Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy


- **ÖNORM A 3800-1** (správanie pri požiari) v kombinácii s ťažko horľavým podkladom:
Ťažko horľavý (predtým B1 podľa B 3800-1) Q 1, Tr 1
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+

Oblasti použitia



- UV-tvrdené navalovacie základovanie pre priemyselné sériové lakovanie nábytku a interiérového zariadenia.
- Ako základovanie pre UV-tvrdené pigmentové laky na báze vody.
- Pre ťažko zápalné resp. ťažko horľavé diely.


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 15 °C.
- Produkt chrániť pred svetlom a slnečným žiarením.
- Pre optimálnu kvalitu povrchu je vhodné naniesť základný náter v 2 – 3 krokoch navalovaním. Pri viacnásobnom nanášaní sa vždy odporúča medziželírovanie.
- Prosím, dodržujte naše „**Pracovné smernice pre UV-laky nanášané navalovaním**“.

Spôsob nanášania



max. 5 %

Spôsob nanášania	Navalovanie
Typ valca	Navalovačka s reverzným dávkovacím valcom, resp. S drážkovacím valcom
Riedenie	ADLER UV-AC-Walzlackverdünnung 80075
Prídavok riedenia v %	neriedený do max. 5 %
Viskozita (s) 6 mm pohár, 20 °C	50 ± 10 s
Množstvo nánosu (g/m ²)	cca 20 – 30 g/m ² na nános. Celkové množstvo nánosu: základovanie max. 90 g/ m ²

03-16 ZKL 2731

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.


Podmienky schnutia



Okamžité UV-vytvrdzovanie bez predchádzajúceho vyparovania.

	Posuv	
	Medziželírovanie	Tvrdnutie
Hg-lampa 80 W/cm	10 – 14 m/min.	5 – 7 m/min.
Hg-lampa 120 W/cm	12 – 16 m/min.	7 - 10 m/min.

Čistenie náradia



Očistiť s ADLER Waschverdünnung 80072.

PODKLAD

Druhy podkladu

Listnaté a ihličnaté dreveniny (masív, dyha, drevotrieska, drevovláknité výrobky).

Vlastnosť podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk a bez drevného prachu.

Príprava podkladu

Kalibračné brúsenie

Listnaté dreveniny: brúsenie: zrnitosť 150 - 180

Ihličnaté dreveniny: brúsenie: zrnitosť 120 – 150

MDF-dosky: očistiť brúsením: zrnitosť 180 - 220

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základovanie

50 – 60 g/m² Innolux Walzgrund 2731, v závislosti od želanej plnivosti.

Príklad:

1 x 25 – 30 g/m²

Medziželírovanie s 1 Hg-lampou 80 W/cm, posuv 10 m/min.

1 x 25 g/m²

Vytvrdnutie s 2 Hg-lampou 80 W/cm, posuv 10 m/min.

Medzibrúsenie



Zrnitosť 320 - 400

Prebrúsiť bezprostredne pred nanosením vrchného laku.

Zabrániť prebrúseniu !

Vrchná vrstva

Innolux Floor Decklack 2766 v želanom stupni lesku
alebo

1 x cca 120 g/m² ADLER Pigmolux DC v želanom farebnom odtieni 29301 ff.


Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

OŠETROVANIE

Čistiť pomocou ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 a ošetrovať s ADLER Clean Möbelpflege 96491.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia	25 kg	
Dodané kvality	Innolux Walzgrund	2731000200
	Innolux Walzgrund	2731000201
Prídavné produkty	ADLER UV-AC-Walzlackverdünnung 80075 ADLER Waschverdünnung 80072	
ĎALŠIE POKYNY		
Životnosť/skladovanie	Min. 6 mesiacov v originálne uzavretom obale.	
	Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokým teplotami.	
Technické údaje	Viskozita pri dodaní	50 ± 5 s podľa DIN 53211 (6-mm-pohár, 20°C)
Technicko-bezpečnostné údaje	Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk .	
		