

ADLER Iso-Extrem

54070

Pittura murale isolante al solvente per l'interno per il Fai-da-te e il pittore professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Speciale pittura murale opaca al solvente per l'interno, quasi inodore, con elevato effetto isolante contro la fuliggine, la nicotina e le macchie d'acqua asciutte. Il prodotto presenta un potere coprente molto elevato (di solito necessario una mano sola), molto resistente, permeabile al vapore acqueo, di minima tensione, si contraddistingue per la facile applicazione.

Caratteristiche particolari Norme di controllo Prüfnormen

- Privo di solventi aromatici
- Caratteristiche secondo **ÖNORM EN 13300**
Resistenza all'abrasione bagnata: Classe 1
Rapporto di contrasto (potere coprente): Classe 2 (7 m²/l)
Grado di brillantezza: opaco profondo
Misura massima dei grani: fino (< 100 µm)

Campi di utilizzazione



- Muri e soffitti all'interno
- Eliminazione nicotina, fuliggine o macchie d'acqua
- Non adatto per il rinnovo di locali sottoposti ad un'elevata umidità e ad un elevato rischio di formazione di muffa (p.e. forni)!

LAVORAZIONE

Indicazioni per la lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Non utilizzare a temperature inferiori a + 5 °C e/o umidità relativa nell'aria > 80 %.
- **Se il supporto non è stato preparato o preparato insufficientemente, è assolutamente necessario eseguire prima un test sulla superficie!**
- Per non lasciar segni applicare il prodotto in un tratto bagnato su bagnato.
- Non toccare le commessure di elasticità duratura! Rischio della formazione di fessure e/o scolorimenti.
- Segni di correzioni sulla superficie dipendono da molto fattori e sono pertanto inevitabili (Scheda tecnica BFS 25).
- Per l'applicazione a rullo usare preferibilmente un rullo per interno a pelo corto (13 mm).

Tecnica d'applicazione


Metodo d'applicazione	A pennello	A rullo	Airless
Ugello (Ø mm)	-	-	0,017 - 0,028
Pressione (atm)	-	-	180 - 250
Filtro			60
Diluyente	Naturnah Reiniger 80055		
Aggiunto di diluyente in %	mass. 5%	mass. 10%	
Consumo	ca. 120 - 150 ml/m ²		
Resa per mano (m ² /l) ¹⁾	ca. 7 - 8 m ² /l	ca. 6 m ² /l	
¹⁾ Resa incluso aggiunta diluyente e overspray.			

Utilizzare soltanto apparecchi a spruzzo (Airless) in versione antideflagrante.

La forma e la natura del supporto nonché l'umidità del legno influiscono al quantitativo consumato/alla resa. Solo facendo prima un'applicazione di prova è possibile sapere i valori esatti del consumo.

Tempi d'essiccazione

(a 23 °C e 50 %umidità rel. Nell'aria)



Fuori polvere (ISO 1517)	ca. 2 - 3 ore
Asciutto al tatto	ca. 3 - 4 ore
Sovraverniciabile	ca. 12 ore

Le cifre indicate sono soltanto indicative. L'essiccazione dipende da tipo di legno, spessore, temperatura, scambio d'arie e umidità relativa.

Pulizia degli utensili

Pulire con ADLER Legno-Reiniger 80025.

SUPPORTO**Natura del supporto**

Supporti minerali (intonachi, calcestruzzi), pannelli di cartongesso, carta da parati di fibra grossolana e strutturata, pannelli di espanso rigido (polistirolo, PS).

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito e privo di sostanze distaccanti, va controllato inoltre se è stabile e idoneo.

Per favore, rispettare ÖNORM B 2230 Parte 2.

Vedi anche VOB, DIN 18363, Parte C, Paragrafo 3; Lavori da pittore e di verniciatura.

Vecchi strati di vernici non aderenti vanno eliminati accuratamente.

Preparazione del supporto

Eliminare le sporcizie causate dalla nicotina e dalla fuliggine o le macchie di grassi con lo Sgrassatore ADLER Entfetter 80394 e far asciugare bene.

- Correggere piccole fessure, buchi o disuguaglianze con uno stucco appropriato.
- Strati stabili, carta da parati ben aderente e pannelli di rivestimento soffitti di espanso rigido di polistirolo non richiedono nessuna mano di fondo.
- Irrivudire leggermente le superfici brillanti e verniciate.
- Eliminare a fondo le tempere e applicare un mano di fondo ADLER Tiefengrund WV 40905, diluita 1:1 con acqua.
- Consultare le relative Schede tecniche dei prodotti citati.

CICLO DI APPLICAZIONE	
Prima mano	1x ADLER Iso-Extrem 54070
Ultima mano	1x ADLER Iso-Extrem 54070
INDICAZIONI PER ORDINARE	
Confezioni	3 l, 9 l
Tonalità/Gradi di brillantezza	Weiß/bianco W10 54070 Altre tonalità (gamma limitata di colori) realizzabile tramite il Sistema tintometrico ADLER (Color4you) .  <ul style="list-style-type: none"> Per garantire la stessa tonalità, lavorare soltanto con materiale dello stesso numero di produzione per una superficie.
Prodotti complementari	ADLER Legno-Reiniger 80025 ADLER Entfetter 80394
ALTRE INDICAZIONI	
Durata/Magazzinaggio	Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.
Dati tecnici	Contenuto COV Valore limite UE per ADLER Iso-Extrem (Cat. A/g): 350 g/l (2010). ADLER Iso-Extrem contiene al massimo 350 g/l VOC.
Indicazioni tecniche di sicurezza	Consultare la relativa Scheda di sicurezza! È possibile scaricare la versione attuale su internet www.adler-lacke.com . Non ispirare gli aerosoli durante l'applicazione a spruzzo. Esso è garantito portando correttamente una maschera antipolvere (filtro combinato A2/P2 – EN 141/EN 143). Provvedere a una buona aerazione durante e dopo l'applicazione.

