

ADLER Iso-Grundlack

16036

Rozpuszczalnikowy jednoskładnikowy lakier podkładowy do **mebli i wyposażenia wnętrza**.

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Rozpuszczalnikowy jednoskładnikowy lakier podkładowy

- do lakierowania wodnymi bezbarwnymi lakierami do mebli i 2-składnikowymi lakierami poliuretanowymi do mebli
- bardzo dobre uwydatnianie naturalnej barwy drewna
- szybko schnący
- bardzo dobra szlifowalność
- dobrze wypełniający
- wolny od aromatów

Szczegółne właściwości

Lakier ADLER Iso-Grundlack 16036 powoduje mniejsze schropowacenie powierzchni drewna niż podkładowe lakiery wodorozcieńczalne; dzięki temu zmniejsza się nakład pracy przy szlifowaniu.

Rozpuszczalne w wodzie składniki drewna (jak np. znajdujące się w drewnie bogatym w garbniki) nie są aktywowane przez lakier ADLER Iso-Grundlack. Przy lakierowaniu wodnymi lakierami do mebli nie występują problemy z przebarwieniem związane z rozpuszczalnikami w wodzie składnikami drewna.

Zastosowania




Uniwersalny podkład do lakierowania drewna z uwydatnianiem naturalnej barwy drewna, nadający się do polakierowania zarówno wodorozcieńczalnymi lakierami bezbarwnymi, jak i rozpuszczalnikowymi 2-składnikowymi lakierami poliuretanowymi.

PRZERABIANIE

Wskazówki dotyczące przerabiania



- Proszę wymieszać produkt przed użyciem
- Proszę przestrzegać zaleceń podanych w naszych „Wytucznych do pracy przy przerabianiu lakierów nitrocelulozowych”
- Lakier ADLER Iso-Grundlack to system lakierowy schnący czysto fizycznie. Wolno go zatem polakierować tylko 1 × lakierami chemoutwardzalnymi, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do podnoszenia się powłoki.

Techniki nanoszenia

Metoda nano-szenia	Airless	Airmix	Powietrze sprężone	Polewanie
Dysza (ø mm)	0,23 -0,28	0,23 - 0,28	1,8	-
Ciśnienie natrysku (bar)	100-120	100-120	3-4	-
Powietrze rozpylające (bar)	-	1-2	-	-
Rozcieńczalnik	ADLER Nitro-Verdünnung 80001			
Dodatek rozcieńczalnika w %	0-5	0-5	15-20	0-5
Lepkość (s) kubek 4 mm, 20°C	25-35	25-35	18-20	25-35
Ilość nanoszona (g/m ²)	ok. 120-150 na jedno naniesienie; całkowita ilość naniesiona maks. 450			

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Nadaje się do szlifowania i polakierowania lakierem rozpuszczalnikowym po ok. 2 godz.

Przed polakierowaniem bezbarwnymi lakierami wodorozcieńczalnymi należy zachować ok. 3 godz. czas schnięcia w temperaturze pokojowej.

W przypadku podanych liczb chodzi o wartości orientacyjne. Schnięcie zależy od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i względnej wilgotności powietrza.

Czyszczenie narzędzi

Rozcieńczalnikami
ADLER Nitro-Verdünnung 80001
ADLER Waschverdünnung 80077

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno liściaste i iglaste (drewno lite, okleinowane wyroby z płyt wiórowych lub płyt z włókien drzewnych)

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od tłuszczu i wosków oraz wolne od pyłu drewnianego.

Przygotowanie podłoża

Drewno liściaste: szlif papierem o granulacji 150 – 180
Drewno iglaste: szlif papierem o granulacji 100 – 150

Przy wykonywaniu szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy P2

WYKONANIE POWŁOKI**Gruntowanie**

1 – 2 × ADLER Iso-Grundlack 16036

Szlifowanie międzyoperacyjne

Zagruntowaną powierzchnię szlifować papierem o granulacji 240-320.

Należy unikać przeszlifowania na wylot, ponieważ może dojść do pojawienia się różnic w uwytłuszczeniu barwy drewna, które dodatkowo zostaną pogłębione przez żółknięcie wywołane starzeniem. Usunąć pył drzewny.

Szlifowanie międzyoperacyjne należy przeprowadzić bezpośrednio przed naniesieniem lakieru nawierzchniowego, by zapewnić dobrą przyczepność.

Przy wykonywaniu szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy P2.

Lakierowanie nawierzchniowe	1 × polakierować wodorozcieńczalnymi lakierami bezbarwnymi, jak np. ADLER Aqua-Soft CFB 30361++, ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ++, ADLER Aqua-Kristall Thix 30251 ++ itp.; lakierami nitrocelulozowymi, jak np. ADLER Soloplast 16701 ++ itp.; 2-składnikowymi lakierami poliuretanowymi, jak np. ADLER Tiropur 24501 ++ itp.
------------------------------------	--

PIELĘGNACJA CAŁEGO POKRYCIA

Czyszczenie za pomocą środka do czyszczenia mebli ADLER Clean Möbelreiniger 96490 i pielęgnacja środkiem do pielęgnacji mebli ADLER Clean Möbelpflege 96491 (patrz Karty Techniczne).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości pojemników	5 l; 25 l; inne pojemniki na żądanie
-----------------------------	--------------------------------------

Produkty dodatkowe	ADLER Nitro-Verdünnung 80001
---------------------------	------------------------------

INNE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



1 rok, oryginalnie zamknięty. Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i podwyższonymi temperaturami.

Dane techniczne

Lepkość w stanie dostarczanej ok. 35 s wg DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)

Dane BHP



Proszę przestrzegać zaleceń podanych w danej Karcie Charakterystyki! Aktualną jej wersję można ściągnąć z internetu ze strony www.adler-lacke.com
Należy ogólnie unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Zapewnić to można przez fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr kombinacyjny A2/P2 – EN 141/EN 143).