

ADLER Isocryl

40281

Kvalitní izolační a renovační barva pro průmysl a řemeslníky.

POPIS PRODUKTU

Obecně

Speciální barva pro interiér, šetrná k životnímu prostředí, na vodní bázi, s velmi dobrou izolační schopností při znečištění od nikotinu, sazí a zaschlých skvrn od vody.

Speciální vlastnosti Zkušební normy

- Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla
- Velmi dobrá krycí schopnost
- Velmi vydatný
- Snadné zpracování
- **ÖNORM EN 13300**
Odolnost proti otěru za mokra: Třída 1
Kontrastní poměr (krycí schopnost): Třída 2 (při 7 m²/l)
Stupeň lesku: hluboce matný
Maximální zrnitost: jemná (< 100 µm)

Oblasti použití



Na stěny zbarvené od nikotinu, skvrn od vody v obytných místnostech, kuchyních, mateřských školách atd.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt před použitím promíchejte.
- Nezpracovávejte při teplotách nižších než +8°C a/nebo při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.
- Aby nebyla patrná místa překrývání, provádějte povrchovou úpravu postupem „mokrý na mokrý“ najednou.
- Stopy po opravách na ploše závisejí na mnoha faktorech a nelze se jim proto vyhnout (technický list BFS 25).
- Trvale elastické spárovací hmoty a těsnící profily nepřetírejte (může dojít ke vzniku prasklin, příp. zbarvení nátěru)!
- Ukápnutou barvu neprodleně odstraňte vodou.
- Předčasným přetřením se sníží izolační schopnost!

Technika nanášení




Způsob nanášení	Natírání	Váleček	Airless za podpory vzduchu (Airmix, Aircoat, etc.)
Stříkáč tryska (Ø mm)	-	-	0,53 – 0,63

09-12 (nahrazuje 01-07) ZKL 4015

Prosím obraťte

Adler Česko s.r.o., Pražská 675/10, CZ-622 00 Brno
Tel.: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, e-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uzivatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uzivatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.



Stříkací tryska (Ø palce)			0,021 – 0,026
Úhel stříkání (°)			50
Stříkací tlak (bar)	-	-	150 – 180
Jemnost síta			0,2 mm
Ředidlo	-	-	voda
Přídavek ředidla v %	-	-	Max. 5
Spotřeba ml/m²	ca. 125 – 150		
Vydatnost nátěru (m²/l) ¹⁾	ca. 6 - 8		ca. 6
¹⁾ Vydatnost vč. přidání ředidla a prostřiku			

Na spotřebu/vydatnost mají vliv tvar, kvalita podkladu a vlhkost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozí zkušební povrchové úpravy.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti)




Přetíratelný	Po minimálně 12 hodinách
--------------	--------------------------

Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na druhu podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vyšší vlhkost vzduchu zpomalují schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití pracovní nástroje očistěte mýdlovou vodou.

Zaschlé zbytky barvy odstraňte produktem ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD

Druh podkladu

Minerální podklad, sádra, beton, sádrokartonové desky a staré nátěry vhodné k přetření.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý a zbavený separačních látek; rovněž je třeba ověřit nosnost a vhodnost podkladu.

Dodržujte prosím normu ÖNORM B 2230 část 2.

Viz také VOB, DIN 18363, část C, oddíl 3; Malířské a lakýrnické práce.

Nenosné povrchové úpravy je třeba důkladně zcela odstranit.

Příprava podkladu

- Malé trhliny, otvory nebo nerovnosti vyspravte vhodným tmelem.
- Mastné nebo olejové skvrny omyjte odmašťovačem ADLER Entfetter 80394.
- U čistých, mírně savých, suchých a nosných podkladů není nutná příprava podkladu.
- Vzniklou plíseň ošetřete produktem ADLER SchimmelEx 96349.

Nosné nátěry:

Matné, mírně savé nátěry je možné hned přetřít. U hrubě pórovitých, lehce písčitých, příp. savých ploch provést základní nátěr produktem ADLER Tiefengrund WV 40905 zředěný vodou v poměru 1:1.

Klíhové barvy

Omýt a provést základní nátěr produktem ADLER Tiefengrund WV 40905 zředěný vodou v poměru 1:1.

Dbejte prosím pokynů v technických listech pro příslušné produkty.

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Základní vrstva	ADLER Isocryl 40281 neředěný, příp. zředěný max. 5% vody. Skvrny od nikotinu přetřít prvním nátěrem. Další nátěr vytvoří bezvadné plochy.
Vrchní vrstva	Barevný tón bílý: ADLER Isocryl 40281 neředěný Barevné nátěry: 1 – 2 nátěry produktem ADLER Formel 2000 v požadovaném barevném tónu.


POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení	750 ml, 3 l, 9 l
Barevné tóny	bílý 40281

Doplňkové produkty	ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 ADLER Tiefengrund WV 40905 ADLER Entfetter 80394 ADLER Formel 2000
---------------------------	---

DALŠÍ POKYNY

Trvanlivost / Skladovatelnost	Minimálně 3 roky v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vyššími teplotami (více než 30°C).
--------------------------------------	---



Technické údaje	Obsah VOC	Mezní hodnota EU pro ADLER Isocryl (Kat. A/a): 30 g/l (2010). ADLER Isocryl obsahuje < 1 g/l VOC.
------------------------	-----------	---

Produktové kódy pro barvy a laky	M-DF01
---	--------

Bezpečnostně technické údaje	Dodržujte prosím pokyny v bezpečnostním listě k tomuto produktu! Aktuální verze je dostupná na internetu na adrese www.adler-lacke.com . K recyklaci dávejte pouze prázdné obaly. Tekuté zbytky materiálu mohou být znehodnoceny jako odpady barev na vodní bázi, zaschnuté zbytky materiálu jako ztvrdlé barvy nebo domovní odpad.
-------------------------------------	---

