


## Technický list

### ADLER Isocryl

40281



**Popis výrobku:**

Vodouriediteľná izolujúca základná a vrchná farba pre všetky minerálne podklady

**Údaje podľa normy ÖNORM EN 13300:**

Oteruodolnosť za mokra: Trieda 1  
Kontrastný pomer (krycia schopnosť): trieda 2 (pri 7m<sup>2</sup>/l)  
Stupeň lesku : hlboký mat  
Maximálna veľkosť zrna : jemný (<100µm)

**Oblasť použitia**

na steny v obytných priestoroch a kuchyniach sfarbené alebo fľakaté od nikotínu a vody

**Spôsob aplikácie:**

valčekovanie, natieranie alebo Airless- striekanie (jemné sito, veľkosť ôk 0,2 mm, 150 bar tlak striekaním, veľkosť dýzy 0,021-0,26 Inch resp. 0,53-0,63 mm)

**Príprava podkladu:**

znečistené a mastné podklady umyť s ADLER Entfetter

**Základný náter:**

1x ADLER Isocryl  
Fľaky od nikotínu cez prvý náter prenikajú. Až druhý náter vytvorí bezchybné plochy

**Vrchný náter:**

1x ADLER Isocryl  
Pre farebné nátery 1-2 vrchné nátery s ADLER interiérovou disperziou Formel 2000

**Riedenie:**

vodou, spracovateľný v dodanej forme

**Teplota spracovania a objektová teplota :**

Nie menej ako +5°C.  
Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predlžia. Skoré pretretie znižuje izolačné vlastnosti

**Čas sušenia:**

(teplota miestnosti 20 °C)

min. 12 hodín

**Pracovné náradie:**

Ihneď po použití očistiť vodou. Frkance ihneď umyť vodou. Zaschnuté zvyšky odstrániť s ADLER Abbeizer.

**Výdatnosť:**

cca 6-8 m<sup>2</sup>/l, v závislosti od vlastností podkladu

**Balenie:**

750 ml, 3L, 9L

Prosím obráťte

Pokračovanie

**Farebné odtiene:** Weiss (biely)

**Techn. bezpečnostné údaje:** **Riadit' sa podľa karty bezpečnostných údajov!**