

ADLER KH-Fenstertauchgrund weiß (biały do gruntowania) 54075

Własności	Szybkoschnący, oddychający lakier do gruntowania z dodatkiem fungicydów do zabezpieczenia przed sinizną i niszczącymi drewno grzybami.
Zastosowanie	Przemysłowe gruntowanie przez zanurzenie okien drewnianych
Przerabianie	Lakier ADLER KH-Fenstertauchgrund rozcieńcza się do lepkości 15 - 17 s wg. DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C) przy pomocy 10% terpentyny syntetycznej Adlerol. Okna i futryny wiesz się za jeden róg, tak by nadmiar lakieru ściekał na róg przeciwległy. Po przesuszeniu przez ok. 12 godzin wystające włókna drewna zeszlifowuje się papierem nr 280. Nakładane następnie warstwy lakieru można wybrać spośród następujących wariantów:
Kompozycja lakiernicza z produktów wodnorozcieńczalnych nakładanych pędzlem	1 × ADLER Acryl-Grund Przeszlifowanie papierem nr 320 1 × ADLER Acryl, rozcieńczony 10% wody 1 × ADLER Acryl, nierozcieńczony
Kompozycja lakiernicza z produktów wodnorozcieńczalnych nakładanych przez natryskiwanie	1 × ADLER Acryl-Spritzfüller - grubość warstwy mokrej 150 - 200 µm Gdy jest to konieczne, po 4 godzinach suszenia przeszlifowanie papierem nr 280 1 × ADLER Acryl-Fensterspritzlack - grubość warstwy mokrej 150 - 200 µm
Kompozycja lakiernicza z produktów zawierających rozpuszczalnik nakładanych pędzlem	1 × ADLER Kunstharzgrund 2 × ADLER Profi-Weißlack lub ADLER Universal lub ADLER Seidenmatt
Rozcieńczanie	Terpentyna syntetyczna Adlerol 80301
Czas suszenia (warstwa mokra 50 µm)	pyłosucha po 3 godzinach nadająca się do szlifowania po 12 godzinach
Dane dotyczące BHP	Temperatura zapłonu: powyżej 21°C Klasa zagrożenia pożarowego wg. VbF RFN: All Austria: nie dotyczy