

ADLER Kunstharz-Spachtel

54085

Tmel zo syntetickej živice na opravu dier a trhlín pre remeselné a domáce použitie

POPIS PRODUKTU


Všeobecne

Tmel zo syntetickej živice na opravu dier a trhlín v dreve, kove a starej omietke.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- Jednoduché spracovanie
- Veľmi dobrá plnivosť a výdatnosť
- Biely odtieň
- Vytvrdnutie po schnutí cez noc aj pri nie ideálnych podmienkach

Oblasti použitia




- Drevo a stará omietka v interiéri
- Kov v interiéri a exteriéri

Pri tmelení dreva v exteriéri môže kvôli rozmerovým zmenám dreva dôjsť k odlupovaniu (viď BFS techn.list č.18)


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Teplota produktu, objektu a miestnosti minimálne +5°C
- ADLER Kunstharz-Spachtel 54085 môže byť viackrát počas dňa nanášaný aj mokrý do mokrého
- Hrúbka mokrého nánosu bez trhlín max 500µm

Technika nanášania



Spôsob nanášania	tmelenie
Výdatnosť na nános (m ² /l) ¹⁾	Cca 400-800

Produkt je pripravený na spracovanie

Forma, povaha podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vzd.vlhkosti.)



brúsiteľný	po cca. 16 h
------------	--------------

Uvedené čísla sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie pracovného náradia

ADLER Adlerol aromatenfrei 80301

**PODKLAD****Druhy podkladu**

Drevo, drevené diely, staré omietky v interiéri, kov

Charakter podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý a bez voľných substancií, ako aj testovaný na nosnosť a vhodnosť (dbať na ÖNORM B 2230 časť 2).

Pozri aj VOB, časť C, DIN 18363, odstavec 3; Natieračské a lakovacie práce.

Vlhkosť listnatých drevín 12% +/- 2%
a ihličnatých drevín 15% +/- 2%

Nie nosné nátery dočista odstrániť.

Príprava podkladu**Drevo, drevené dielce**

Ostré hrany zaobliť, vystúpené extraktívne látky ako napr. živica a živičníky ,odstrániť

Železo a oceľ

Dôkladne zbaviť hrdze, olej a mastnoty odstrániť s ADLER Entfetter 80394 .

Zinok, hliník a ostatné neželezné kovy

Prebrúsiť brúsnym rúnom a s ADLER Entfetter 80394

Staré nátery

Starý náter obrúsiť a/alebo alkalizovať. Nenosné staré nátery odstrániť.

Prosíme rešpektovať aj príslušné technické listy produktov.

ÚPRAVA POVRCHU**Základovanie****Drevo:**

ADLER Alkyd-Grund Weiss 54063 alebo ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005

Surové ihličnaté dreviny resp. dreviny v exteriéri náchylné na napadnutie hubami najprv 1x natrieť s Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff alebo Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff.

Kov:

ADLER Metallgrund 54033 ff, ADLER Unigrund 54065 ff alebo ADLER Aqua-multiprimer PRO 41095 ff

Tmelenie

ADLER Kunstharz-Spachtel 54085

Medzivrstva**Drevo:**

ADLER Alkyd-Grund Weiss 54063 pre optimálny stav vrchného laku

Kov:

ADLER Metallgrund 54033 ff, ADLER Unigrund 54065 ff alebo ADLER Aqua-Multiprimer PRO 41095 ff

Vrchné lakovanie


ADLER Samtalkyd 52351 ff, ADLER Brilliantalkyd 52301 ff, ADLER Express-Maschinenlack 52750 ff, ADLER Varicolor 41201ff alebo ADLER Ferrodue 41180 ff

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balení	200 g; 400 g; 800 g; 2,5 kg
Farebné odtiene/stupne lesku	Weiss (biely)
Prídavné produkty	ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005 ADLER Alkyd-Grund Weiß 54063 ADLER Aqua-Multiprimer PRO 41095 ff ADLER Metallgrund 54033 ff ADLER Unigrund 54065 ff ADLER Varicolor 41201 ff ADLER Ferrodue 41180 ff ADLER Samtalkyd 52351 ff ADLER Brilliantalkyd 52301 ff ADLER Express-Maschinenlack 52750 ff ADLER Adlerol aromatenfrei 80301

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/Skladovanie



Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom vysokými teplotami (viac ako 30°C)

Otvorené balenie odporúčame uzavrieť v nádobe s fóliou.

Bezpečnostné údaje



Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu si môžete dožiadať cez internet na stránke www.adler-lacke.com.