

## ADLER Laugenbeize

## 1359

Lihové mořidlo na bázi vody pro dosažení efektu stárnutí na dubu, pro **průmyslové a řemeslné použití**

### POPIS PRODUKTU

#### Obecné informace

Jemné lihové mořidlo na bázi vody pro dosažení starého efektu (uzený) na dubu. Dřeňové louče dubu se zvýrazní. Produkt je přelakovatelný s rozpouštědlovými laky na dřevo.

#### Zvláštní vlastnosti Zkušební normy



- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení stavebných produktech na emise prchavých škodlivin: A+

#### Oblasti použití




- Pro povrchovou úpravu dubu, pokud má být dosažený efekt stárnutí („louhovaný dub“ resp. „uzený dub“).
- Pro obklady stěn a stropů jako i málo namáhaný bytový nábytek (Oblasti použití III až IV podle rakouské normy ÖNORM A 1610-12). Nepoužívat v mokřích místnostech.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Produkt před a během zpracování dobře promíchat
- Teplota mořidla, objektu a místnosti musí být minimálně + 15 °C
- Mořidlo ze stříkací pistole nebo mořidlo znečištěné dřevným prachem nevlévat zpět do nádoby s originálním mořidlem.
- Je možný i nátěr štětcem
- Nepoužívat kovové nádoby! Míchání mořidla kovovým předmětem změní jeho odstín.
- Efekt vzniká reakci louhového mořidla s aktivními látkami dubu. Výsledný odstín a efekt rozhodující mírou závisí na použitém dřevu. Proto pro jednu zakázku je třeba použít dřevo z jednoho kmenu. ADLER Laugenbeize Cremeeiche 1359050499 je lehce zbarvený do bíla; čímž se může dosáhnout velmi přirozeně působící, zesvětlený efekt.
- Respektujte prosím naše „**Pracovní směrnice pro moření dřeva**“.

**Způsob nanášení**

Způsob nánosu	Nádobová pistol
Tryska (ø mm)	1,5
Stříkací tlak (bar)	1,5 - 2,5
Množství nánosu (g/m <sup>2</sup> )	Cca.50
Vydatnost na nános (/m <sup>2</sup> /l) <sup>1)</sup>	8-12
<sup>1)</sup> Vydatnost včetně přídatku ředidla a ztrát při stříkání	

Tvar výrobku, povaha podkladu a vlhkost dřeva ovlivňují spotřebu/ vydatnost. Přesnou spotřebu je možné určit jen na základě zkušebního nátěru.

**Doby schnutí**

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



Přelakovatelný rozpouštědlovými laky	min. 12 h, nejlépe přes noc
--------------------------------------	-----------------------------

Uvedená čísla jsou orientační. Doba schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťky vrstvy, teploty, proudění vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu. Starý efekt se vytváří v první fázi schnutí (cca 2 hodiny), během této doby nesmí být schnutí urychlované.

Zabraňte přímému slunečnímu záření. (příliš rychlé sušení)

**Čistění nářadí**

Okamžitě po použití očistit vodou.

**PODKLAD****Druhy podkladu**

Dub, masivní nebo dýhovaný

**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez mastnot, vosku a dřevního prachu.

**Příprava podkladu**

Broušení zrnitostí 150

Je vhodné máčení vybroušeného dřeva a po vysušení přebroušení brusným papírem zrnitosti 180-220; při masivním dubu je tento krok nevyhnutelný

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA****Nános mořidla**

1 x rovnoměrně s mírným přebytkem tak, aby se plochy jevily jako lehce mokré.

Při nánose štětcem se extraktivní látky dubu kontaktem rozpustí a louhové mořidlo se zbarví do hněda.

**Mezibrus**

zrnitostí 220 - 280

zabránit přebroušení!  
Prach odstranit!

Laugenbeize Kalkeiche 1359 050500 (louhové mořidlo, povápněný dub): výsledný odstín závisí na tom, jak moc bude obroušený; efekt povápněného dubu v závislosti od přebroušení (zrnitost 220) může být od „zamlženého“ po „markantní“.

**Vrchní nátěr**

ADLER Laugenbeize 1359 je přelakovatelný se světlostálými rozpouštědlovými nábytkovými laky jako např. ADLER Legnopur 26211 ff. Zde se doporučuje při základu 30 % přídatku ředidla. Přelakování oleji a laky na bázi vody není možné.

Prosíme, respektujte i technické listy příslušných produktů

## POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

**Velikost balení**

0,9 l; 4 l

**Barevné odstíny/Stupně lesku**



Cremeeiche 1359 050499 (krémový dub)  
 Kalkeiche 1359 050500 (povápněný dub)  
 Räuchereiche 1359 050501 (údený dub)

**Před začátkem moření je nutné provést zkoušku moření na originální dřevině a přelakovat příslušným lakem, aby se mohl posoudit výsledný barevný odstín. Pro jednu zakázku použít jen mořidlo se stejnou šarží. Použít dřevo z jednoho kmenu.**

**Doplňkové produkty**

ADLER Legnopur 26211 ff

## DALŠÍ POKYNY

**Skladovatelnost/ Skladování**



Minimálně 1 rok v originálně uzavřeném obalu

V chladu, ale bez mrazu.

**Bezpečnostní údaje**



Dbejte prosím na příslušnou kartu bezpečnostních údajů! Aktuální verzi můžete získat na [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Zabránit vdechnutí rozprášenému aerosolu. Nutné správně použít ochranou masku. (Kombinovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).