

ADLER Legno-Öl

50880 ff

Univerzalno ulje za namještaj i unutarnju nadgrađu za DIY i obrt

OPIS PROIZVODA

Općenito

Ulje za njegu koje se brzo suši i jednostavno obrađuje za obradu bjelogoričnog i crnogoričnog drva. Visok stupanj prodiranja, izvrsno potpaljivanje drva, vrlo dobra snaga punjenja, odlična otpornost na vodu i ugodna haptika.

Otvrdnjavanje slijedi preuzimanjem atmosferskog kisika (oksidacijsko sušenje).

Posebna svojstva Norme




- Antistatika
- **ÖNORM S 1555** odn. **DIN 53160** Otpornost na slinu i znoj
- **ÖNORM EN 71-3** Sigurnost igračaka; migracije određenih elemenata (bez teških metala)
- **BGR 181** (prije ZH 1/571) i **DIN 51130: Razred skliskosti R10**
- ADLER Legno-Öl 50880, prema ofi-ekspertizi (Br.: 403.400) klasificira se kao proizvod koji nije samozapaljiv!
- Građevinski proizvod testiran na emisije prema DIBt-načelima

Sastav

Modificirana biljna ulja, vosak, silicijske kiseline, izoparafini sa slabim mirisom, suhe tvari bez olova i kobalta.

Područja primjene



- Za uobičajene površine namještaja i u unutarnjoj nadgradnji, poput namještaja u spavaćim sobama i dnevnim boravcima: Područja primjene II – IV sukladno ÖNORM A 1610-12.
- Ovaj je proizvod potrebno nanijeti u što tanjem sloju na unutarnje površine namještaja i ormara, zbog smanjenja mirisa.

OBRADA

Upute za obradu




- Proizvod dobro promiješati prije uporabe.
- Obrada nije dopuštena kod temperatura ispod + 5 °C, ali ni kod temperatura iznad 30 °C i/ili kod relativne vlažnosti zraka > 80 %.
- Ostavite nanesen proizvod da kratko djeluje i potom pažljivo uklonite višak uz pomoć pamučne krpe ili gaze u smjeru vlakna. Potrebno je izbjegavati formiranje slojeva!
- **Pažnja:** Potrebno je paziti na ravnomjerno brušenje drva, kao i na ravnomjerno nanošenje proizvoda!

01-16 (zamjenjuje 08-15) ZKL 7006

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
 Tel: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, E-mail: technical-support@adler-lacke.com

Naše upute temelje se na današnjem stupnju znanja i trebaju savjetovati kupca/korisnika prema našim najboljim saznanjima, ali se, jednako tako, moraju individualno prilagoditi područjima primjene i uvjetima obrade. Kupac/korisnik samostalno odlučuje o prikladnosti i primjeni isporučenog proizvoda, zbog čega se preporuča proizvodnja uzorka za kontrolu prikladnosti proizvoda. Inače vrijede naši Opći uvjeti prodaje. Svi prijašnji sigurnosno-tehnički listovi ovim izdanjem gube svoju valjanost. Pridržavamo prava promjene veličine spremnika, tonova boja i raspoloživih stupnjeva sjaja.

Tehnika nanošenja


| Postupak nanošenja | Pištalj s posudom | Nanošenje | Valjanje | Brisanje |
|--|-------------------|-------------|----------|----------|
| Mlaznica za prskanje (mm) | 1,5 | - | - | - |
| Tlak ubrizgavanja (bar) | 3 - 4 | - | - | - |
| Količina nanošenja (g/m ²) po nanosu | oko 30 – 50 | - | - | - |
| Izdašnost po nanošenju (m ² /l) | - | oko 15 – 30 | | |

Proizvod je spreman za uporabu.

Oblik, struktura i vlažnost podloge utječu na potrošnju/izdašnost. Točne vrijednosti potrošnje moguće je utvrditi samo uz prethodno nanošenje probnog sloja.

Vrijeme sušenja

(kod 23 °C i 50 % rel. vl. zraka)




| | |
|-----------------|------------------------|
| Naknadni sloj | nakon približno 4 sata |
| Potpuno sušenje | nakon približno 7 dana |

Kod navedenih brojeva radi se o približnim vrijednostima. Sušenje je ovisno o podlozi, debljini sloja, temperaturi, protoku zraka i relativnoj vlažnosti zraka.

U svrhu besprijekornog sušenja, potrebno je osigurati visok stupanj prozračnosti prostorije. Slab protok zraka, npr. uslijed skladištenja velikih količina, utječe na duljinu vremena sušenja.

Niske temperature i/ili visok stupanj vlažnosti zraka mogu produljiti vrijeme sušenja.

Kod punog drva (npr. hrast, Iroko) može doći do osjetnog produljenja vremena sušenja.

Čišćenje radnih uređaja

Primjenom sredstva ADLER Legno-Reiniger 80025.

PODLOGA**Vrsta podloge**

Fina bjelogorica, bjelogorica s velikim porama, crnogorica

Svojstva podloge

Podloga mora biti suha, čista, nosiva, slobodna od supstanci poput masnoće, voska, silikona, smole itd, te ne smije sadržavati drvenu prašinu, a, jednako tako, potrebno ju je testirati na prikladnost po pitanju nanošenja slojeva.

Vlaga drva

Bjelogorica: 12 % +/- 2 %
Crnogorica: 15 % +/- 2 %

Priprema podloge:**Namještaj:**

Pobrusiti granulacijom 180 - 240 i očistiti.

Drveni podovi i parketi:

Pobrusiti granulacijom 100 - 150 i očistiti.

| STRUKTURA SLOJEVA | |
|---|---|
| Temeljni premaz | 1x ADLER Legno-Öl 50880 ff Međusušenje: oko 4 sata |
| Srednje brušenje | Lagano poravnanje brušenjem: granulacija 280 – 360 Izbjegavajte pretjerano brušenje. |
|  | |
| Završni sloj | 1x ADLER Legno-Öl 50880 ff |
| ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | |
| Čišćenje i održavanje | <p>Čišćenje vodom, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 ili blažim sredstvima za čišćenje. Kod tvrdokornog zaprljanja masnoćama koristite ADLER Legno-Reiniger 80025. Čišćenje može uslijediti najranije 14 dana nakon nanošenja ulja.</p> <p>Kad su u pitanju radovi osvježavanja i njege, nanijeti 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 i odstraniti višak.</p> <p>Molimo, pridržavajte se naših uputa o radu „Uputstva za njegu namještaja tretiranoga sredstvom ADLER Legno-Öl, odnosno, ADLER Legno-Color“, „Uputstva za njegu podova tretiranih sredstvom ADLER Legno-Öl, odnosno, ADLER Legno-Color“.</p> <p>Molimo, pridržavajte se podataka navedenih u dotičnim tehničkim listovima proizvoda.</p> |
| NAPOMENE ZA NARUDŽBU | |
| Veličine ambalaža | 750 ml; 2,5 l i 5 l |
| Nijanse boje | Bezbojno 50880 Bijelo 50881 <ul style="list-style-type: none"> Preporuča se nanijeti uzorak boje na izvornu podlogu kajo biste lakše odabrali završnu nijansu boje, u odnosu na odabrani premaz. |
| Dodatni proizvodi | ADLER Legno-Reiniger 80025 ADLER Legno-Pflegeöl 50882 CLEAN Möbelreiniger 96490 CLEAN Parkettreiniger 42198 |
| OSTALE NAPOMENE | |
| Rok trajanja/Skladištenje | Ambalaže zapremine 750 ml i 2,5 l: Najmanje 3 godine u originalnoj zatvorenoj ambalaži. Ambalaža zapremine 5 l: Najmanje 1 godine u originalnoj zatvorenoj ambalaži. Preporučamo da sadržaj ambalaže pretresete u ambalaže manje zapremine kako biste izbjegli želiranje/formiranje kožice. |
| GISCODE | Ö60 |

Sigurnosno-tehnički podaci



Molimo pridržavajte se podataka navedenih u sigurnosno-tehničkom listu, čiju aktualnu verziju možete preuzeti na stranici **www.adler-lacke.com**.

Obrada proizvoda u kabinama za prskanje, koji nisu očišćeni od prašine koja sadrži nitrocelulozu, zabranjena je zbog opasnosti od samozapaljenja!
