

ADLER Legno-Parkettöl

50871

Olej na parkety k průmyslovému užití na bázi oxidativního schnutí

POPIS PRODUKTU

Všeobecné vlastnosti

Rychle schnoucí olej pro průmyslové ošetření povrchů listnatého a jehličnatého dřeva. Dobře vniká do dřeva, je příjemný na dotek, vyznačuje se hezkým prokreslením dřeva, velmi dobrou plnivostí a odolností proti působení vody.

Vytvrzení probíhá vázáním kyslíku přijímaného z ovzduší (oxidativní schnutí)

Zvláštní vlastnosti
Zkušební normy

- Rychleschnoucí
- Příjemný na dotyk
- Antistatický

Oblasti použití

- K průmyslové povrchové úpravě sériově vyráběných olejovaných parketových dílů





ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt promíchejte.
- Teplota produktu, teplota předmětů a teplota místnosti musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Pro rovnoměrné nanesení následně vytřít kartáčem.

Technika nanášení



Způsob nanášení	Válcování
Ředění	ADLER Legno-Reiniger 80025
Přidání ředidla v %	neředěný max. do 5 %
Nanesené množství (g/m ²)	8 - 15

Produkt je již připraven ke zpracování.

Spotřebu/vydatnost ovlivňuje tvar, vlastnosti podkladu a vlhkost dřeva. Přesnou spotřebu zjistíte provedením zkušebního nánosu.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlh. vzd.)

Manipulovatelný a stohovatelný | cca. 5 – 10 minut

Uvedené údaje jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na druhu dřeviny, síle nánosu, teplotě, výměně vzduchu a relativní vzdušné vlhkosti.

Je nutné zajistit dobré větrání místnosti! Špatná výměna vzduchu, např. kvůli přehnanému stohování zpomaluje schnutí.

03-13 (nahrazen 02-13) ZKL 7004

Adler Česko s.r.o., Pražská 675/10, 642 00 BRNO-Bosonohy


Tel: +420 731 725 957, Fax: +420 549 213 229, Mail: objednavky@adlercesko.cz, info@adlercesko.cz, www.adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin s vysokým obsahem extraktivních látek, jako je např. dub, může dojít ke zpomalení schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Pomocí produktu ADLER Legno-Reiniger 80025 nebo ADLER Adlerol bez obsahu aromátů 80301.

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a jehličnaté dřevo

Nevhodný pro tropické dřeviny jako je ipe, massaranduba, bangkirai atd.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez mastnoty, vosku a dřevěného prachu.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřevo: max. 12 % +/- 2 %

Jehličnaté dřevo: 15 % +/- 2 %

Příprava podkladu

Postupné broušení do zrnitosti 220

Při broušení používejte prachový filtr P2.

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Základování

ADLER Legno-Parkettöl 50871

Schnutí při pokojové teplotě: cca. 10 – 15 min

Mezibrus



V případě potřeby zrnitostí 320 - 400

Pozor na probroušení!

Vrchní lakování

ADLER Legno-Parkettöl 50871

PÉČE

Čištění a péče

Čištění vodou, jemným domácím čističem nebo produktem ADLER Clean-Parkettreiniger 42198. U mastných skvrn použijte ADLER Legno-Reiniger 80025.

Za účelem **údržby a oživení dřeva** naneste 1 – 2 x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a přebytek setřete.

Respektujte příslušné technické listy uvedených produktů.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Velikost balení

10 l

Barevný odstín/Stupeň lesku


Bezbarvý, hluboce matný

50871

- Za účelem posouzení vzhledu dřeva doporučujeme provést zkušební vzorek zvoleného nátěru na originální dřevině.

Doplňkové produkty

ADLER Adlerol 80301
ADLER Legno-Reiniger 80025
ADLER Clean-Parkettreiniger 42198
ADLER Legno-Pflegeöl 50882

DALŠÍ POKYNY**Trvanlivost/skladování**

Minimálně 6 měsíců v originálně uzavřených obalech.

Chránit před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Bezpečnostní údaje

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu. Aktuální verzi je možné získat prostřednictvím internetu na adrese **www.adlercesko.cz**

Zpracování produktu ve stříkacích kabinách, které jsou znečištěny nitrocelulózovým prachem ze stříkání, je kvůli nebezpečí samovznícení zakázáno!
