

ADLER Legno-Parkettöl

50871

Olio di essiccazione ossidativa per l'industria del parquet

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Olio di rapida essiccazione per il trattamento superficiale industriale di legni di latifoglia e di conifera. Ottime proprietà penetranti, buon ravvivamento del legno, piacevole sensazione al tatto, ottimo riempimento e resistenza all'acqua, antistatico.

L'indurimento avviene tramite l'assorbimento dell'ossigeno nell'aria (asciugatura ossidativa).

Campi d'impiego



- Per la produzione industriale in serie di elementi in parquet prefabbricati oleati.


LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di +15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali di lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria di 40 - 80%.
- Per una distribuzione uniforme ritoccare con una spazzola.
- Attenzione! Utilizzare assolutamente rullo-gommato resistente alla benzina (p.e. gommatura PU)

Metodo di applicazione



Procedura di applicazione	Rullo
Diluizione	ADLER Legno-Reiniger 80025
Quantitativo d'aggiunta del diluente in %	0 - 5 %
Quantità di applicazione (g/m ²)	8 - 15

Il prodotto è pronto per l'uso.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23°C e con il 50% di umidità relativa)



Manipolabile e accatastabile

ca. 10 - 15 min
con essiccazione forzata:
ca. 5 min.

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Per ottenere un'essiccazione ineccepibile provvedere a una buona aerazione dell'ambiente. Lo scarso ricambio d'aria, ad esempio a causa di un accatastamento compatto, ritarda l'essiccazione.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Legni ricchi di sostanze interne (ad es. Rovere o Iroko) possono richiedere tempi più lunghi di essiccazione.

Pulizia degli utensili

80025



80301



96712

Con ADLER Legno-Reiniger 80025, ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301 oppure ADLER Spezial-Verdünnung 96712.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di latifoglia a poro fino e grosso, legno di conifera

Non adatto per i legni tropicali come Ipe, Massaranduba, Bangkirai, ecc.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Umidità del legno**Legno di latifoglia:** 12 % +/- 2 %**Legno di conifera:** 15 % +/- 2 %**Preparazione del supporto**

Carteggiatura graduale del legno fino a grana 220

CICLO DI VERNICIATURA**Fondo**

ADLER Legno-Parkettöl 50871

Essiccazione a temperatura ambiente: ca. 10 – 15 min

Carteggiatura intermedia

Grana 320 - 400

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Evitare di sfondare fino al legno poiché si possono presentare delle differenze nel ravvivamento, le quali potrebbero intensificarsi a causa dell'ingiallimento durante l'invecchiamento.

Applicazione finale

ADLER Legno-Parkettöl 50871

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia e manutenzione

Pulizia con un panno imbevuto di acqua detergente o detersivo neutro; non utilizzare detersivi abrasivi. In caso di sporco grasso, utilizzare ADLER Legno-Reiniger 80025.

Per **lavori di rinfresco e di rinnovo** applicare 1 - 2 x di ADLER Legno-Pflegeöl 50882 e rimuovere l'eccesso.

Consultare le nostre **“Istruzioni per la cura di pavimenti trattati con ADLER Legno-Parkettöl”**.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

10 l

Tonalità / gradi di brillantezza

Farblos (incolore), stumpfmatt (opaco profondo) 50871


Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.

Prodotti complementari

ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301
 ADLER Legno-Reiniger 80025
 ADLER Clean-Parkettreiniger 42198
 ADLER Legno-Pflegeöl 50882
 ADLER Spezia-Verdünnung 96712

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / magazzinaggio



Minimo 6 mesi in confezioni originariamente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

A causa del rischio di autocombustione è vietato applicare il prodotto in cabine di verniciatura a spruzzo sporche di polvere di vernice contenente nitrocellulosa.