

ADLER Legnofix

12099

Fixační roztok pro mořidla na nábytek v konzistenci pro nanášení pro průmysl a malé a střední podniky

POPIS PRODUKTU


Obecné vlastnosti



Roztok na bázi vody v konzistenci pro nanášení k fixaci barviv obsažených v mořidlech na dřevěném povrchu, zabraňující pozdějšímu uvolňování u povrchových úprav nevytvářejících film (oleje, vosky). U namořených ploch se dosahuje zvýšené odolnosti proti vodě.

Francouzské nařízení DEVL1104875A pro označení produktů vyráběných s povrchovou úpravou v souvislosti s emisemi těkavých látek: A+

Oblasti použití



- Speciálně pro standardní systémy mořidel ADLER na bázi vody s výjimkou produktu ADLER Aqua-Dark 13596 a násl. - pro příslušné oblasti použití, doporučené pro tato mořidla.
- Je rovněž možné použití u standardních systémů mořidel ADLER na bázi rozpouštědel v příslušných oblastech, doporučených pro tato mořidla.


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt dobře promíchejte.
- Je potřebná teplota produktu, předmětu a prostorová teplota nejméně +15 °C.
- Produkt ADLER Legnofix 12099 se nanáší přímo na zaschnuté mořidlo. Doba schnutí mořidla: cca 2 hodiny při pokojové teplotě.
- Je třeba použít produkt ADLER Legnofix 12099 na všechny části jedné série!
- Míchání produktu ADLER Legnofix 12099 s mořidlem není možné.
- Nevyprazdňujte produkt ADLER Legnofix ze stříkací pistole zpět do originálního obalu.

Technika nanášení



Způsob nanášení	Stlačený vzduch
Stříkací tryska (ø mm)	1,5
Stříkací tlak (bar)	2,0 - 2,5
Nanášené množství (g/m ²)	cca 50
Vydatnost (m ² /l) ¹⁾	cca 10
¹⁾ Vydatnost vč. prostříku	

Na spotřebu/vydatnost má vliv tvar a kvalita podkladu.

Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozí zkušební povrchové úpravy.

11-11 (nahrazuje 09-11) ZKL 8114

Adler-Laky Česko s.r.o., CZ-64200 Brno - Bosonohy
Fon: 00420/544/211930, Fax: 00420/544/213229, Mail: info@lakyadler.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastní použitím a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Přelakovatelný

po cca 12 h

Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením (příliš rychlé zasychání).

Čištění pracovních nástrojů

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou.

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a jehličnaté dřevo

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený tuků, vosků a dřevěného prachu.

Příprava podkladu

Broušení před namořením proveďte poněkud jemnější pro dosažení hladšího povrchu po navoskování příp. naolejování:

Jehličnaté dřevo: zrnitost 150-180

Listnaté dřevo: zrnitost 180-220

Nanášení mořidla je třeba přizpůsobit jemnějšímu broušení dřeva.

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY**Nanášení mořidla**

Nanášení mořidla je třeba přizpůsobit jemnějšímu broušení dřeva.

Mořidlo musí před fixací schnout přibližně 2 hodiny při pokojové teplotě. Při používání pozitivních mořidel je třeba dbát, aby se plně rozvinul pozitivní efekt.

Nanášení produktu

1x rovnoměrně a s mírným přebytkem podélně ve směru vláken dřeva tak, aby plochy měly mírně mokry vzhled.

Následná povrchová úprava

Na plochy, které byly namořeny a fixovány produktem ADLER Legnofix 12099, je možné po době schnutí cca 12 hodin aplikovat vhodný olej na dřevo (např. ADLER Legno-Öl 50880 a násl.) nebo vosk na dřevo (např. ADLER Legno-Wachs 50890).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

1 l, 5 l



Před začátkem moření a povrchové úpravy je vždy třeba na originálním dřevu provést zkušební namoření, fixaci a aplikaci zamýšleného materiálu pro povrchovou úpravu, aby bylo možno posoudit výsledný barevný odstín.

DALŠÍ POKYNY**Skladovatelnost/skladování**

Skladovatelnost nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.

Skladujte v chladnu, avšak chraňte před mrazem.

**Bezpečnostně technické
údaje**



Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu! Aktuální verze je dostupná na Internetu na adrese **www.adler-lacke.com**.

Musí být zcela zabráněno vdechování lakových aerosolů. To se zajistí správným používáním ochranné dýchací masky (kombinovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).
