

Lignovit Basic**53285 sgg.****Vernice trasparente per legno all'acqua, a basso spessore, per l'industria e il professionista****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO****Indicazioni generali**

Vernice trasparente per legno all'acqua, a basso spessore, per uso industriale e professionale. Fornisce una buona resistenza agli agenti atmosferici e funge da protezione di base contro lo sporco e per una migliore pulizia. Colorazione molto uniforme anche con elementi di grandi dimensioni. Degradazione uniforme nell'esposizione alle intemperie, estremamente traspirante.


Caratteristiche particolari e norme

- Il rivestimento è protetto dall'attacco dai funghi dell'azzurramento e dalle muffe da un principio attivo biocida.

Sostanza attiva:

0,3 % (0,3 g / 100 g) IPBC (Iodopropinil butilcarbamato)


- Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

Campi d'impiego

- Elementi costruttivi in legno a precisione non dimensionale e a precisione dimensionale limitata all'esterno come ad esempio case di legno, tettoie, rivestimenti in legno, balconi, recint come anche elementi costruttivi a precisione dimensionale all'esterno come finestre e portoncini d'ingresso nelle classe d'utilizzo 2 e 3.
- Protezione di base contro lo sporco e per una migliore pulizia del legno da costruzione e degli elementi in legno.

LAVORAZIONE**Istruzioni di lavorazione**

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di +10 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Prego, consultare la nostra **“Direttiva per il rivestimento di elementi costruttivi non dimensionalmente o limitamente stabili – Parte generale”**.

Metodo di applicazione

Procedura di applicazione	Immersione, Flow-coating, impregnatrice automatica, Pennello
Diluizione	acqua
Quantitativo d'aggiunta del diluente	fino a max. 20 %
Resa per applicazione (g/m ²)	90 - 120
Resa per applicazione (m ² /l)	ca. 10
¹⁾ Resa inclusa l'aggiunta del diluente e l'overspray	


Il prodotto è pronto per l'uso.

Attenzione: Se, in casi eccezionali, il prodotto viene spruzzato è assolutamente necessario utilizzare una maschera A2/P3 per proteggere le vie respiratorie.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23°C e con il 50% di umidità relativa)



Fuori polvere (ISO 1517)	dopo ca. 30 min.
Carteggiabile	dopo ca. 3 - 4 h
Sovraverniciabile	dopo ca. 3 - 4 h
Completamente asciutto	dopo ca. 12 ore

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Evitare l'esposizione diretta al sole (essiccazione troppo rapida).

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER Aqua-Cleaner 80080 o ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (sverniciatore).

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di conifera piallato, carteggiato o segato ruvido.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Umidità del legno

Dal 12 al 15 %

Preparazione del supporto

Per un'ottima durabilità si consiglia di carteggiare le superfici lisce di legno con grana 80 nella direzione delle fibre, pulire accuratamente ed eliminare le fuoriuscite di sostanze interne del legno come ad es. le resine e le sacche di resina. Arrotondare gli spigoli vivi.

CICLO DI VERNICIATURA

Impregnazione

Se necessario applicare una mano di Lignovit IG 53134 per proteggere il legno dall'azzurramento e dall'attacco dei funghi e degli insetti (vale per i legni con classe di durata 3 – 5 secondo la norma EN 350-2).

Essiccazione intermedia: ca. 3 - 4 ore

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Applicazione finale

1 x Lignovit Basic 53285 sgg.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

600 l

Tonalità/gradi di brillantezza

Farblos 53285

Zitronengelb 53286

Altre tonalità sono disponibili con una produzione speciale.


- Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.
- Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.

Prodotti complementari

Lignovit IG 53134

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata/magazzinaggio



Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

Dati tecnici

Contenuto COV Valore limite UE per Lignovit Basic (cat. A/e):
130 g/l (2010). Lignovit Basic contiene al max. 30 g/l VOC.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Pregiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.