

Lignovit Color

53223 ff


Termékleírás

Vízzel hígítható, fedő fabevonó anyag ipari és üzemi használatra kiváló minőségű akrildiszperzió bázissal. Jó időjárásállandóság. A bevonat képpenész és penészgomba fertőzés ellen véd.

Különleges tulajdonságok

Nagyon jó felordhatóság, jó tapadószilárdság

Felhasználási területek

A nem mérettartó és mérsékelt mérettartó fa szerkezeti elemek kül- és belterületen, mint pl. profildeszák, vagy balkonelemek. Nem alkalmas élelmiszerral és állateledellel való közvetlen érintkezéshez. Ne használják olyan faanyagokhoz, amelyek tartós kapcsolatban állnak földdel és/vagy vízzel.

A felhordás módja

Vacumat, festés

Alapozó előkezelés

A fa nedvességtartalma 12-15 % között. Gyalult, csiszolt, vagy fűrészelt fán használható

A rétegek felépítése

Színes árnyalatok:
 2x Lignovit Color 53223 ff enyhe 280-as szemcsézettségű köztes csiszolással.

Fehér plusz pasztell színárnyalatok:
 1x Lignovit Sperrgrund 40960 plusz 1x Lignovit Color 53233 ffenyhe 280-as szemcsézettségű köztes csiszolással.

Amennyiben képpenész (B, ellenőrzés az EN 152-1 szerint), farongáló gombák (P, ellenőrzés az EN 113 szerint) és rovarfétőzés (Iv, ellenőrzés az EN 46 szerint) ellen védelem kívánatos, azt megelőzően Lignovit Imprägniergrund 53134-gyel impregnálni (felhordott mennyiség normaellenőrzésnél 200 g/m², 2/05 sz. Elismerő bizonyítvány).

Felhasználási- és Tárgyhőmérséklet

Nem használható + 10 °C alatt.
 A levegő magas nedvességtartalma és/vagy alacsony hőmérséklet késleltetheti a száradást. Kerülje a közvetlen napsugárzást (túl gyors rászáradás).
 Hűvös, de fagymentes helyen tárolni.

Munkaeszközök

A munkaeszközöket közvetlenül használat után vízzel meg kell tisztítani.

03-14 (a 08-09) helyett)

Fordíts!

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási területet és a feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink” érvényesek. Jelen kiadással minden korábbi műszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk.

Száradási idő (Szobahőmérséklet 20 °C)	Porszáraz	kb. 30 perc elteltével
	Csiszolható	kb. 3 - 4 óra elteltével
	Átlakkozható	kb. 3 - 4 óra elteltével
	Teljesen száraz	kb. 12 óra elteltével
Kiadósság (rétegenként)	Felhasznált mennyiség kb. 10 m ² /l ill. kb. 100 g/m ² és réteg. Legkisebb felhordott mennyiség 200 g/m ² .	
Csomagolás	4 liter, 18 liter	
Tartósság	Eredeti lezárt csomagolásban legalább 1 év.	
Színárnyalatok	Bázislakkok az RAL-, NCS- fedőlakkok színezéséhez és különleges színárnyalatok az ADLERMix -színkeverő rendszeréhez: W 30 53224 W 10 53223	
Biztonságtechnikai adatok	Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapot!	