

Lignovit Lasur

53135 ff



Termékleírás

Akrilát és alkidgyanta diszperzió bázisú, vízzel hígítható vékonylazúr, nagy- és kisipari használatra. Időjárás viszontagságainak jól ellenáll, egyenletesen kopik.

Különleges tulajdonságok

A lazúrbevonat kékülést okozó és penészgombák ellen védett. Könnyen feldolgozható, továbbá az egymásra rakott kész munkadarabok nem ragadnak és nem hagynak nyomot egymáson.

Égési magatartás (ÖNORM EN 13501-1) csak nehezen gyulladó alappal együtt (Okoume-lap)
Égési magatartás B
Füstképződés s2
Égő lecsöpögés d0
B-s2,d0

Alkalmazási területek

Nem mérettartó ill. mérsékelten mérettartó, beltéri és kültéri faépítmények (pl. profilécek, erkélyek részei) számára.

Élelmiszerekkel és takarmánnyal közvetlenül érintkező felületekre nem alkalmas. Ne használja vízzel vagy talajjal tartósan érintkező fafelületekre sem.

Felhordási mód

Ecsetelés, mártás, öntés, hengeres kenőgép

Felület előkészítése

A faanyag nedvességtartalma 12-15% lehet. Egyaránt felhordható gyalult, csiszolt vagy fűrészelés után borzolt felületre.

Bevonatrendszer

Rendszerint 2 réteg Lignovit Lasur 53135 ff, enyhe köztes csiszolás 280 szemcsemérettel.

Ha kékülést okozó gombák (B, EN 152-1 norma szerinti vizsgálat), farontó gombák (P, EN 113 norma szerinti vizsgálat) és kártevő rovarok (Iv, EN 46 norma szerinti vizsgálat) elleni védelem szükséges, Lignovit Imprägniergrund 53134 anyaggal alapozzon (a norma vizsgálat során felhordott mennyiség 200 g/m², az elismerési bizonyítvány száma 2/05).

Színbeállítás

A végső színárnyalat függ a lazúr színétől, a felhordott mennyiségtől és a faanyag alapszínétől. Minta elkészítését ajánljuk a munkadarabon.

Folytatás

Lignovit Lasur 53135 ff

Környezet és munkadarab hőmérséklete

Legalább + 10 °C. Magas páratartalom és/vagy alacsony hőfok késlelteti a száradást. Kerülje a közvetlen napsugárzást (túl gyors száradást okoz).

Hűvös, fagymentes helyen tárolja.

Munkaeszközök

Használat után azonnal vízzel mossa el.

Hígítás

Szükség esetén vízzel; az anyagot felhasználásra kész formában szállítjuk.

Száradási idő (szobahőmérséklet 20°C)

Porszáráz:	kb. 30 perc után
Csiszolható:	kb. 3 ÷ 4 óra után
Átvonható:	kb. 3 ÷ 4 óra múlva
Teljes száradási idő:	kb. 12 óra

Kiadósság

Kb. 10 m²/l ill. Kb. 100 g/m² rétegenként
Felhordandó mennyiség legalább 200 g/m².

Csomagolás

4 l, 18 l

Tárolási idő

Eredeti, zárt göngyölegben 1 év

Színárnyalatok

Bázis lakkok egyedi és szabvány
színek kikeveréséhez az
ADLERMix színkeverő
rendszerrel:

W30	53135
W20	53150

Szabvány színek:

Weide (fűz)	53136
Eiche (tölgy)	53137
Lärche (vörösfenyő)	53138
Kiefer (erdeifenyő)	53139
Teak	53140
Mahagoni	53141
Zeder (cédrus)	53142
Oliv	53143
Nuss (dió)	53144
Palisander	53145
Ebenholz (ébenfa)	53146

Biztonságtechnikai útmutatások

Vegye figyelembe a "Biztonsági adatlapot"!