

Lignovit Spritzfertig

42981 a násl.



Popis produktu

Vodou ředitelná krycí a lazurová povrchová úprava na dřevo na bázi kvalitní akrylátové disperze pro průmysl a řemeslníky. Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům. Povrchová úprava je chráněna proti napadení modráním a plísněmi.

Speciální vlastnosti

Velmi dobrá zpracovatelnost, vysoká stohovatelnost

Chování při hoření (ÖNORM EN 13501-1) jen ve spojení s obtížně vznětlivým podkladem (deska okoume).

Chování při hoření	B	
Vznik kouře	s2	B-s2,d0
Hořící odkapávání	d0	

Oblasti použití

Rozměrově nestálé a rozměrově omezeně stálé dřevěné konstrukční díly v exteriéru a interiéru jako např. profilové lišty, fasádové desky nebo garážová vrata. Není určen pro přímý kontakt s potravinami a krmivly. Není určen na dřevo v trvalém styku se zemí nebo s vodou.

Způsob nanášení

Stříkání Airless nebo stlačeným vzduchem; **musí se bezpodmínečně používat ochranná dýchací maska A2/P3.**

Příprava podkladu

Vlhkost dřeva mezi 12 a 15 %. Lze použít hoblované, broušené nebo surově řezané dřevo.

Skladba povrchové úpravy

Pestré barevné odstíny:

2x Lignovit Spritzfertig 42981 a násl., tloušťka mokré vrstvy vždy 125-150 µm. U fasádových desek okoume vždy 175-200 µm s lehkým mezibrusem zrnitostí 280 po cca 3 - 4 hodinách schnutí mezi jednotlivými vrstvami.

Bílá a pastelové odstíny:

1x Lignovit Sperrgrund 40960, 100 - 125 µm plus 1x Lignovit Spritzfertig 42981 a násl., 175 - 200 µm s lehkým mezibrusem zrnitostí 280 po cca 3 - 4 hodinách schnutí mezi jednotlivými vrstvami.

Lazurové barevné odstíny:

1x Lignovit Lasur 53135 a násl. aplikovaný natíráním plus 1x Lignovit Spritzfertig 42981 a násl. ve stejném barevném odstínu, aplikovaný stříkáním 150 - 200 µm,

s lehkým mezibrusem zrnitostí 280 po cca 3 - 4 hodinách schnutí mezi jednotlivými vrstvami.

Vyžaduje-li se ochrana proti modrání (B, zkouška podle EN 152-1), dřevokazným houbám (P, zkouška podle EN 113) a napadení hmyzem (Iv, zkouška podle EN 46), proveďte nejprve impregnaci produktem Lignovit IG 53134 (nanášené množství při normové zkoušce 200 g/m², osvědčení o uznání č. 2/05).

Teplota při zpracování a teplota předmětu

Nesmí být nižší než +10 °C
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují dobu schnutí. Chraňte před přímým slunečním zářením (příliš rychlé zasychání).
Skladujte v chladnu, avšak chraňte před mrazem.

Pracovní nástroje

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou.

Ředění

Podle potřeby vodou. Produkt se dodává v konzistenci pro použití.

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C)

Prachuvzdorný	po cca 30 minutách
Brousitelný	po cca 3 - 4 hodinách
Přelakovatelný	po cca 3 - 4 hodinách
Proschnutý	po cca 12 hodinách

Vydatnost (na jednu vrstvu)

Spotřeba cca 10 m²/l a vrstvu

Velikosti balení

4 l, 18 l

Skladovatelnost

Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.

Barevné odstíny

Základní laky pro tónování lazurových odstínů na dřevo, odstínů Color krycích odstínů RAL, NTCS a speciálních barevných odstínů pomocí tónovacího systému **ADLERMix**:

W 30	42983
W 10	42981

Srovnávací tabulka standardních barevných odstínů Lignovit Lasur a Lignovit Spritzfertig:

	Lasur	Spritzfertig
Weide (<i>vrba</i>)	53136	57966
Eiche (<i>dub</i>)	53137	57967
Lärche (<i>modřín</i>)	53138	57968
Kiefer (<i>borovice</i>)	53139	57969
Teak	53140	57970
Nuss (<i>ořech</i>)	53144	57971
Palisander	53145	57972

Bezpečnostně technické údaje

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu.