

Technický list

Lignovit-Spritzfertig

42981 ff



Popis výrobku:

Vodou riediteľná krycia a lazúrovacia ochrana dreva pre priemyselné a remeselné použitie na báze vysokohodnotných akrylátových disperzií. Dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom. Povrchová úprava chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami.

Osobité vlastnosti:

Veľmi dobrá spracovateľnosť, vysoká stohovateľnosť

Správanie sa pri požiaroch (ÖNORM EN 13501-1) iba v spojení ťažko zápalným podkladom (Okoume)

Správanie při požiaroch	B
Tvorba dymu	s2 B-s2, d0
Horiace kvapky	d0

Oblasť použitia:

Pre rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené výrobky v exteriéri a interiéri, ako napr. profilované dosky, fasádne panely alebo garážové brány. Nevhodný pre priamy kontakt s potravinami a krmivami a na drevo, ktoré je v neustálom kontakte so zeminou alebo vodou.

Spôsob aplikácie:

Airless- alebo nízkotlakým striekaním, **musí byť bezpodmienečne použitá ochranná maska A2/P3.**

Príprava podkladu:

Vlhkosť dreva medzi 12 a 15%. Použiteľné na ohobľované, obrúsené alebo pílené drevo

Tvorba povrchovej úpravy:

Pestré farebné odtiene:

2x Lignovit-Spritzfertig 42981 ff, Hrúbka mokrej vrstvy 125-150 µm. Pri fasádnych platniach z okoume 175-200 µm s ľahkým medzibrúsením brúsnym papierom zrnitosťou 280, po cca. 3-4 hod. medzisušenia.

Biele a pastelové farebné odtiene

1x Lignovit Sperrgrund 40960 100-125 µm plus 1x Lignovit-Spritzfertig 42981 ff 175-200 µm s ľahkým medzibrúsením zrnitosťou 280 po cca. 3-4 hod. medzisušenia.

Prosím obráťte

Pokračovanie

Farebné lazúrovacie odtiene:

1x natrieť Lignovit-Lasur 53135 ff plus nastriekať 1x Lignovit-Spritzfertig 42981 ff 150-200 µm v rovnakom farebnom odtieni s ľahkým medzibrúsením zrnitosťou 280 po cca. 3-4 hod. medzisušenia.

Keď je žiadaná ochrana pred zamodraním (B, skúška podľa EN 152-1), drevokaznými hubami (P, skúška podľa EN 113) a drevokazným hmyzom, predtým impregnovat' s Lignovit IG 53134 (množstvo náteru pri normovej skúške 200 g/m², certifikát č. 2/05).

**Teplota spracovania:
a objektová teplota**

Nie menej ako +10°C.

Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota môžu čas sušenia badateľne predĺžiť. Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu (rýchle sušenie).

Čas sušenia:

(teplota miestnosti 20 °C)

prach sa nelepí	po cca. 30 min.
brúsiteľný	po cca. 3-4 hod.
pretierateľný	po cca. 3-4 hod.
suchý	po cca. 12 hod.

Pracovné náradie:

Ihneď po použití vyčistiť vodou.

Riedenie:

V prípade potreby vodou, dodané pripravené na použitie.

Výdatnosť:

cca. 10 m²/l na nános

Balenie:

4l, 18l

Skladovanie:

V chlade, nie v mraze.

Skladovateľnosť:

Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch.

Farebné odtiene:

Bázové laky k tónovaniu lazúrovacích odtieňov a farebných odtieňov dreva ako aj krycích RAL-, NCS- a netypických farebných odtieňov, cez **ADLERMix**-miešací systém:

W 30 42983

W10 42981

Porovnávacia tabuľka štandardných farebných odtieňov Linovit-u Lasur a Lignovit-u Spritzfertig

	Lasur	Spritzfertig
Weide(víba)	53136	57966
Eiche(dub)	53137	57967
Lärche(smrekovec)	53138	57968
Kiefer(borovica)	53139	57969
Teak	53140	57970
Nuss(orech)	53144	57971
Palisander	53145	57972

Techn. bezpečnostné**Riadiť sa Kartou bezpečnostných údajov!**