


ADLER Neosol

11400 ff



Popis

Rozpouštědlové mořidlo na bázi světlostálých speciálních pigmentů pro zářivé odstíny mořidel nezvýrazňující póry a pro použití na listnaté dřeviny. Pro zředění popř. zesvětlení můžeme použít buď ADLER Neosol Farblos 11400 (s obsahem rozpouštědel) nebo vodu.

Se třemi základními mořidly Gelb (žluté), Rot (červené) a Schwarz (černé) lze namíchat mnoho zářivých odstínů mořidel.

Základní mořidla lze vzájemně míchat a v případě potřeby – rovněž jako standardní odstíny (hotová mořidla) – jsou ředitelná s ADLER Neosol Farblos 11400 nebo s vodou až na poměr směsi maximálně 1:30.

ADLER Neosol je vhodný jak pro přelakování vodouředitelným tak i rozpouštědlovým lakem na nábytek.

Oblasti použití

Pro moření jemně a hrubě pórovitých listnatých dřevin, pokud se vyžaduje vzhled s výraznou barvou a bez zdůraznění pórů.

ADLER Neosol se doporučuje především pro dřeviny buk, javor, ořech, třešeň, bříza, olše, hrušeň, dub a jasan.

Zpracování

Mořidlové směsi s ADLER Neosol Farblos 11400 lze skladovat minimálně 3 měsíce, mořidlové směsi s vodou max. 1 měsíc. Při použití vody napadené bakteriemi se omezuje skladovatelnost směsi.

Plochy pečlivě brousit zrnitostí 150. Vlhčení obroušeného dřeva a po uschnutí hladký brus zrnitostí 150-180 je výhodou; jestliže se provede zesvětlení vodou, je u dubu masiv tento pracovní krok bezpodmínečně nutný.

ADLER Neosol před a během zpracování dobře rozmíchat. Mořidlo aplikujeme dvakrát stříkáním mokré na mokré rovnoměrně podélně ve směru vláken (**tlakové stříkání: velikost trysky 1,5 mm, tlak 1,5 – 2,0 bar**); *jestliže se provádí zesvětlení vodou, měly by plochy vypadat lehce vlhké.* Dřeviny s nižší nasákavostí vyžadují menší nános než dřeviny s výraznější nasákavostí.

Pro aplikaci mořidla jsou vhodné nízkotlaké přístroje airmix nebo airless. Při zesvětlování vodou je možný nátěr na menších plochách také štětcem nebo houbou.

Na hrubě pórovitých listnatých dřevinách jako jasan nebo dub lze dosáhnout pomocí vodouředitelných mořidlových směsí Neosol obrazu namoření se zvýrazněnými póry, jestliže se mořidlo krátce po nanesení vytře nejdříve příčně a následně podélně ve směru vláken.

Doba schnutí (20 °C)

01-10 (nahrazuje 07-07)

otočit list .

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbyvají vydáním této verze platnosti. Změny velikostí obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

Při zpracování mořidel s ADLER Neosol Farblos 11400 lze provést přelakování po cca 30 minutách. Jestliže se použije voda pro zesvětlení, musí se dodržet doba schnutí 12 hodin, nejlépe přes noc. S vodouředitelnými laky na dřevo je možné lakovat již po 5 hodinách.

Různé dřeviny jako **dub, modřín** atd. obsahují vodorozpustné látky, které se lakováním s vodouředitelnými laky na nábytek aktivují. Abychom zabránili zbarvení nebo skvrnám (ty mohou být různě výrazné podle původu dřeva), doporučujeme při lakování **dubu, modřinu a ostatních dřevin s obsahem tříslovin** provést nejdříve předzáklad přípravkem ADLER PUR-Primer 25291 (dbát na technický list ADLER PUR-Primer!). Po uschnutí a mezibrusu lze lakovat vodouředitelnými laky na dřevo.

Před zahájením moření se doporučuje provést vždy nejdříve zkoušku s mořidlem na originálním dřevu a vzorek přelakovat požadovaným lakem, abychom tak mohli posoudit konečný odstín. Pro jednu dodávku používat pouze mořidla stejné série.

Při kontaktu s kovem se změní odstín. Mořidla ze stříkácí pistole nebo mořidla znečištěná dřevěným prachem se nesmějí vracet zpátky do balení s originálním mořidlem.

Dodržujte naše „**Pracovní směrnice pro moření dřeva**“ a rovněž **Bezpečnostní list**.

Vydatnost

cca 8 m²/l na jednu vrstvu, podle typu mořených dílců

Velikost balení

1 l, 5 l

Skladování

V chladu, ale ne v mrazu!

Trvanlivost

Minimálně 1 rok v originálním uzavřeném balení, směsi bez obsahu vody minimálně 3 měsíce;
Směsi mořidlo/voda max. 1 měsíc

Základní odstíny

Základní mořidlo žluté	11401
Zákl. mořidlo červené	11402
Zákl. mořidlo černé	11403

Standardní odstíny (hotová mořidla)

Jupiter	11405
Mars	11406
Neptun	11407
Velus (Venuše)	11408
Saturn	11409

Zesvětlovač

Bezbarvý	11400
Voda (pitná kvalita)	

Čistění

Pracovní přístroje se mohou nejdříve vyčistit vodou. Pro hlavní čistění by se měly použít přípravky ADLER Waschverdünnung 80077 nebo ADLER Neosol Farblos 11400.