


ADLER Neosol

11400 ff



Termékleírás

Színtartó, speciális színanyagokon alapuló, oldószer alapú kevert pác, fényes, nem pórushangsúlyos pác-színárnyalatok eléréséhez lombhullató fafajtákon. A hígítás ill. "világosítás" történhet az ADLER Neosol Farblos 11400 színtelen, oldószer tartalmú termékkel vagy vízzel.

A három alappáccal - sárga, piros és fekete - fényes pác-színárnyalatok sokasága keverhető ki.

Az alappáccok egymással keverhetők, és szükség esetén - csakúgy, mint a szabvány színtónusok (készpáccok) - maximum 1:30 arányban hígíthatók (az ADLER Neosol Farblos 11400 termékkel vagy vízzel).

Az ADLER Neosol mind víz, mind oldószer alapú bútorkalakkal felülakozható.

Alkalmazási területek

Finom- és durvapórusú lombhullató fafajták pácolásához, ha színgazdag, a pórusokat nem kiemelő pác-képet szeretne kapni.

Az ADLER Neosol használata különösen a következő fatípusokhoz ajánlott: bükkfa, juharfa, mogyorófa, cseresznyefa, nyírfa, égerfa, körtefa, tölgyfa és kőrisfa.

Feldolgozás

Az oldószerrel (ADLER Neosol Farblos 11400) kevert páckekeverékek legalább 3 hónapig, a vízzel kevert páckekeverékek legalább 1 hónapig tárolhatók. Bakteriálisan szennyezett víz alkalmazásakor a keverék tárolási képessége csökken.

A felületet gondosan csiszolja meg 150-es szemcséjű csiszolóvászonnal. Ajánlatos a megcsiszolt fát megnedvesíteni, majd száradás után azon 150-180-as szemcséjű csiszolóvászonnal simító csiszolást végezni. Ha a pácot vízzel hígította és azt tölgy fára kívánja felhordani, ez a lépés mindenképp szükséges.

Az ADLER Neosol pácot a feldolgozás előtt és a munka menete során is jól kavargassa fel. A pácot két rétegben, egyenletesen a szélirányban, még nedves állapotban kell felvinni a felületre festékszóróval (**sűrített levegővel működő szórópisztoly: 1,5 mm-es fúvóka, 1,5 - 2,0 bar nyomás**). Vízzel hígított páckekeverék esetén a felületnek enyhén nedvesnek kell tűnnie. Kevésbé nedvszívó fafajták esetén kevesebb pácot kell felhordani, mint az erős szívóképességgel rendelkezők esetében.

A pác felhordására mind az Airmix, mind az Airless alacsony nyomással működő festékszórók alkalmasak. Kisebb felületek esetén a pácot ecsettel vagy szivaccsal is fel lehet hordani.

Durva pórusú lombhullató fafajták, pl. tölgyfa vagy kőrisfa esetén a vízzel hígított Neosol páckekeverékekkel kiemelt pórusú pác-kép is előállítható, ha a pácot röviddel a felhordás után a szélirányhoz képest először keresztbe majd hosszában kenjük szét.

Száradási idő (20°C-os szobahőmérsékleten): oldószerrel (ADLER Neosol 11400) történő hígítás esetén a felület kb. 30 perc elteltével felülakkozhat. Ha vizet használt a világosításhoz, kb. 12 óra szükséges a száradáshoz, a legjobb, ha a felület egész éjszaka szárad. Víz alapú lakkal már 5 óra után felülakkozhat.

Különböző fafajták, mint pl. a **tölgy vagy vörösfenyő** vízben oldódó faanyagokat tartalmaznak, amelyeket a víz alapú bútorlakkok aktiválnak. A színváltozások megelőzése érdekében (ezek a fa száрмаázástól függően különböző erősségekben jelenhetnek meg) a **tölgy, vörösfenyő** és **hasonló fák** esetében az ADLER PUR-Primer 25291 (lásd műszaki adatlap) használatát javasoljuk. Száradás és csiszolás után víz alapú lakkokkal is lelakkozhatja a fát.

A pácolást megelőzően, hogy a végleges színárnyalatot megítélhesse, mindenképpen végezzen pácolást és lakkozást az eredeti faanyag egy darabján. Adott munkához csakis egyféle gyártási tételű páccanyagot használjon.

A fémmel történő érintkezés révén megváltozik a színtónus. A fűvópisztolyból származó vagy faporrall szennyezett pácot ne ürítse vissza az eredeti pácot tartalmazó tartályba.

Vegye figyelembe a „**Fapácolásra vonatkozó irányelveket**“ valamint a **biztonsági adatlapot**.

Hatékony fedés

Kb. 8 m²/l egy felhordással (a pácolni kívánt elemek formájától függően)

Csomagolás

1 l, 5 l

Tárolás

Hűvös, fagymentes helyen

Tárolási idő

Legalább 1 év eredetileg lezárt csomagolásban; vízmentes páckekeverékek legalább 3 hónap; pác-/vízkeverékek: max. 1 hónap

Alapszíntónusok

Alappác sárga	11401
Alappác piros	11402
Alappác fekete	11403

Szabvány színtónusok (készpác)

Jupiter	11405
Mars	11406
Neptunusz	11407
Vénusz	11408
Szturnusz	11409

Világosítók

Színtelen	11400
Víz (ivóvíz minőség)	

Tisztítás

A munkaeszközök vízzel előtisztíthatók. A főtisztítást az ADLER Waschverdünnung 80077 vagy ADLER Neosol Farblo 11400 anyagokkal végezze.