


ADLER Neosol**11400ff****Popis**

Rozpúšťadlové moridlo na báze svetlostálych farbív pre žiarivé odtiene moridiel, nezvýrazňujúce póry a pre použitie na listnaté dreveniny. Pre zriedenie príp. zosvetlenie môžeme použiť buď ADLER Neosol Farblos 11400 (s obsahom rozpúšťadiel), alebo vodu.

S tromi základnými moridlami Gelb (žlté), Rot (červené) a Schwarz (čierne) sa môže namiešať veľa žiarivých odtieňov moridiel.

Základné moridla sa môžu vzájomne miešať a v prípade potreby – taktiež ako štandardné odtiene (hotové moridlá) – sú riediteľné s ADLER Neosol Farblos 11400 alebo s vodou až na pomer zmesi maximálne 1:30.

ADLER Neosol je možné prelakovať vodou riediteľným ako aj rozpúšťadlovým lakom na nábytok.

Oblasti použitia

Pre morenie jemne a hrubo pórovitých listnatých drevín, pokiaľ sa vyžaduje vzhľad s výraznou farbou a bez zvýraznenia pórov.

ADLER Neosol sa doporučuje predovšetkým na dreveniny buk, javor, orech, čerešňa, breza, jelša, hruška, dub a jaseň.

Spracovanie

Moridlové zmesi s ADLER Neosol Farblos 11400 sa môžu skladovať maximálne 3 mesiace, moridlové zmesi s vodou max. 1 mesiac. Pri použití vody napadnutej baktériami sa obmedzuje skladovateľnosť zmesi.

Plochy dôkladne vybrúsiť zrnitosťou 150, vybrúsené plochy navodovať a po oschnutí navlhčeného dreva opakovať hladké vybrúsenie zrnitosťou 150 – 180. Ak sa na masívny dub použije Neosol riedený vodou, je tento pracovný krok bezpodmienečne nutný.

ADLER Neosol treba pred a v priebehu spracovania dobre rozmiešať. Moridlo aplikujeme dvakrát striekaním mokré na mokré, rovnomerne a pozdĺžne v smere vlákien (**tlakové striekanie: veľkosť trysky 1,5 mm, tlak 1,5 – 2,0 bar**), ak sa prevádza zosvetlenie vodou, mali by plochy vyzeráť ľahko vlhké. Dreveniny z nižšou vsakovateľnosťou vyžadujú menší nános ako dreveniny s výraznejšou vsakovacou schopnosťou.

Pre aplikáciu moridla sú vhodné nízkotlakové prístroje airmix alebo airless. Pri zosvetľovaní vodou je možný náter na menších plochách tiež štetcom alebo hubkou.

01-10 (nahrádza 07-07)

Prosím obráťte

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

Na hrubo pórovitých listnatých drevinách ako jaseň alebo dub možno dosiahnuť pomocou vodou riediteľných moridlových zmesí Neosol obrazu namorenia so zvýraznenými pórmí, ak sa moridlo krátko po nanosení vytrie najprv priečne a následne pozdĺž v smere vlákien.

Doba schnutia (20°C)

Pri spracovaní moridiel s ADLER Neosol Farblos 11400 treba previesť prelakovanie po cca. 30 minútach. Ak sa použije pre zosvetlenie voda, musí sa dodržať doba schnutia 12 hodín, najlepšie cez noc. S vodou riediteľnými lakmi na drevo je možné lakovať už po 5 hodinách.

Rôzne dreviny ako **dub**, **smrekovec** atď. obsahujú vo vode rozpustné látky, ktoré sa lakovaním s vodou riediteľnými lakmi na nábytok aktivujú. Aby sme zabránili zafarbeniu alebo škvrnám (môžu byť rôzne výrazné podľa pôvodu dreva), doporučujeme pri lakovaní **dubu**, **smrekovca** a **iných drevín z obsahom trieslovín** naniest' najprv predzáklad prípravkom ADLER PUR Primer 25291 (dbať na technický list ADLER PUR Primer). Po uschnutí a medzibrúsení môžeme lakovať vodou riediteľnými lakmi na drevo.

Pred zahájením morenia sa doporučuje previesť vždy najprv skúšku s moridlom na originálnom dreve a vzorku prelakovať požadovaným lakom, aby sme tak mohli posúdiť konečný odtieň. Pre jednu dodávku treba používať iba moridlá rovnakej šarže.

Pri kontakte s kovom sa zmení odtieň. Moridlá zo striekacej pištole alebo moridlá znečistené dreveným prachom sa nesmú vracat' späť do balenia s originálnym moridlom.

Dodržujte naše „**Pracovné smernice pre morenie dreva**“ a tiež **kartu bezpečnostných údajov**.

Výdatnosť

Cca 8 m²/l na jednu vrstvu, podľa typu morených dielcov.

Veľkosť balenia

1l, 5l

Skladovanie

V chlade, ale nie v mraze!

Trvanlivosť

Minimálne rok v originálnom uzavretom balení, zmes bez obsahu vody min. 3 mesiace, zmes moridlo/voda max. 1 mesiac.

Základné odtiene

Žltý koncentrát	11401
Červený koncentrát	11402
Čierny koncentrát	11403

Pokračovanie

Štandardné odtiene (hotové moridlá)

Jupiter	11405
Mars	11406
Neptún	11407
Velus (Venuša)	11408
Saturn	11409

Zosvetľovač

Bezfarebný	11400
Voda (pitná kvalita)	

Čistenie

Pracovné nástroje sa môžu najskôr vyčistiť vodou. Pre hlavné čistenie by sa mali použiť prípravky ADLER Waschverdünnung 80077 alebo ADLER Neosol Farblos 11400.