


## ADLER Ofenlack Schwarz (vernis noir pour poêles)

54803



25 % 80001

### Description du produit

Vernis résistant aux fortes chaleurs, à base de résine de silicone. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. Résiste jusqu'à 500 °C.

### Domaines d'utilisation

Tuyaux de poêles, poêles, garnitures de poêles, grilles de protection, barbecues, pièces de véhicules et de moteurs.

### Méthode d'application

Au pinceau, au pistolet.  
Bien secouer avant utilisation!

### Prétraitement du fond

Le support doit être bien adhérent, propre et exempt de graisse.  
Décaper les vieilles peintures peu adhérentes.

### Couche de finition

Deux couches au pinceau.

### Degré de brillance

Satiné mat (après avoir été passé au four)

### Dilution

Pour une application au pinceau, ne pas diluer le produit.  
Pour une application au pistolet, diluer avec environ 25 % du diluant ADLER Nitroverdünnung 80001.

### Température pour la mise en œuvre et du support

Minimum + 5°C

### Temps de séchage

(Température ambiante 20°C)  
(Film humide de 100 µm)

Sec hors poussière après environ 30 minutes  
Parfaitement sec après séchage au four à env. 240°C pour 30 minutes il s'ensuit une résistance au frottement et au toucher améliorée,

### Outils

Nettoyer les outils avec le diluant ADLER Nitroverdünnung 80001.

### Consommation

10 – 12 m<sup>2</sup>/l

### Conditionnement

125 ml, 375 ml

### Teinte

Schwarz (noir) 54803

### Stockage

Conserver au sec et à l'abri du gel.  
Bien refermer les boîtes qui ont été ouvertes.

### Consignes de sécurité

Veuillez respecter la Fiche de données de sécurité !

10-10 (remplace 01-06) ZKL 4519

ADLER-WERK Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur. Pour le reste, nos conditions de vente générales sont applicables. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications des conditionnements, teintes et degrés de brillance.