


## ADLER Ofenlack Schwarz Smalto nero per stufe

### 54803



25 % 80001

<b>Descrizione del prodotto</b>	Smalto molto resistente al calore, a base di resina di silicone per l'interno e l'esterno, resistente al calore fino a 500°C.
<b>Campi di utilizzazione</b>	Forni, stufe, decorazioni di stufe, griglie di protezione, griglie, parti di macchine e motori.
<b>Applicazione</b>	A pennello, a spruzzo. Mescolare bene prima dell'uso!
<b>Preparazione del fondo</b>	Il fondo deve essere stabile, pulito e senza grassi. Eliminare vecchi strati di pittura che si scrostano.
<b>Finitura</b>	2 x a pennello
<b>Grado di brillantezza</b>	Opaco satinato (dopo trattamento in forno)
<b>Diluizione</b>	Per l'applicazione a pennello – senza diluire Per l'applicazione a spruzzo diluire con circa 25 % di diluente ADLER Nitroverdünnung 80001
<b>Temperatura minima per la lavorazione e del supporto</b>	Minimo + 5 °C
<b>Tempo di essiccazione</b> (Temperatura ambiente 20 °C) (film umido 100 µm)	Fuori polvere dopo ca. 30 minuti Completamente asciutto dopo trattamento in forno sopra i 240°C per 30 minuti si presenta una migliore resistenza allo strofinamento e al tatto.
<b>Utensili</b>	Lavare con ADLER Nitroverdünnung 80001
<b>Resa</b>	10 – 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Confezioni</b>	125 ml, 375 ml
<b>Tonalità</b>	Nero 54803
<b>Magazzinaggio</b>	In luogo asciutto e protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte.
<b>Indicazioni tecniche di sicurezza</b>	Consultare la Scheda di sicurezza!

10-10 (sostituisce 01-06) ZKL 4519

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)  
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: [info@adler-italia.it](mailto:info@adler-italia.it)

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.