


## ADLER Patinabeize Farblos (Patinové mořidlo Bezbarvé)

### 10310



### Popis

Bezbarvé základní mořidlo na bázi rozpouštědla k míchání patinového mořidla. Smícháním s ADLER Solva-Tint Koncentráty 89601 a násl. barviv jako prvky, které dodávají barvu, se mohou jednoduchým způsobem vyrobit požadované barevné odstíny.

Patinová mořidla, vyrobená pomocí ADLER Patinové mořidlo Bezbarvé 10310 jsou vhodné jak k patinování ploch lakovaných lakem ředitelným vodou, tak i lakem ředitelným rozpouštědlem.

### Oblasti použití

Bezbarvé základní mořidlo k míchání s ADLER Solva-Tint 89601 a násl. k výrobě patinového mořidla:

- docílení efektů jako např. efekt stáří
- přizpůsobení barevných rozdílů při lakování nábytku a vnitřní výstavby

### Zpracování

<b>Bezbarvé základní mořidlo</b>	ADLER Patinové mořidlo Bezbarvé 10310
<b>Prvky dodávající barvu</b>	ADLER Solva-Tint Koncentráty barviv v různých barevných odstínech 89601 ff
<b>Množství přísady</b>	Obvyklé množství přísady ADLER Solva-Tint 89601 a násl.: asi 20-30 %; ve zvláštních případech až 50 %.  ADLER Solva-Tint 89601 a násl. zamíchat pečlivě do ADLER Patinové mořidlo Bezbarvé 10310. Patinové mořidlo před a během zpracování míchat
<b>Ošetření podkladu</b>	Patinová mořidla se většinou nanášejí mezi základní a krycí vrstvu laku. Patinová mořidla vyrobená pomocí ADLER Patinové mořidlo Bezbarvé 10310 jsou vhodná jak pro použití s ADLER Laky na nábytek ředitelných vodou, tak i laky na bázi rozpouštědla.  - Plochu mořit v požadovaném barevném odstínu a natřít základní barvou. - Základní lak po uschnutí obrousit a zbavit prachu.
<b>Zpracování</b>	pomocí pneumatických stříkaček (tryska 0,8 - 1,2-mm, 2-4 bar) - patinové mořidlo nastříkat do ztracena.
<b>Doba schnutí</b> (při pokojové teplotě)	asi 15 minut, když se přelakovává laky na nábytek na bázi rozpouštědla, asi 30 minut, když se přelakovává laky na nábytek ředitelnými vodou
<b>Krycí lakování</b>	Lakovat plánovaným lakovacím systémem.  Krycí lakování je nutné, aby se zafixovalo patinové mořidlo na ploše!

10-10 (nahrazuje 03-09) ZKL 1009

b.w.

**Adler Česko s.r.o., Zaoralova 5, 628 00 Brno**  
Tel.: +420 544 211 930, Fax: +420 549 213 229  
E-mail: [info@adlercesko.com](mailto:info@adlercesko.com)

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**  
Tel.: 0043/5242/6922-390, Fax: 0043/5242/6922-399  
E-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uzivatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uzivatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

Dbejte našich „Pracovních směrnic pro moření dřeva“, Technické směrnice pro ADLER Solva-Tint 89601 a násl., jakož i Listu s bezpečnostními údaji.

## Další pokyny

<b>Pokyn pro zpracování</b>	Zpracování patinových mořidel vyžaduje jistou zručnost. Podle zkušeností lze rovnoměrné, plošné nanesení tmavých barevných odstínů dosáhnout jen zvláštní pečlivostí.
<b>Ředění</b>	žádné
<b>Skladování</b>	Chránit před přímým slunečním zářením!
<b>Trvanlivost</b>	1 rok v originálních uzavřených nádobách.  Smíchaná patinová mořidla se mohou zpracovávat ještě asi 3 měsíce, pokud se uchovávají v uzavřených nádobách.
<b>Čištění pracovních nástrojů</b>	Aceton nebo ADLER Nitroředidlo 80001

## Velikosti nádob

ADLER Patinabeize Farblos 10310	1 l, 5 l
ADLER Solva-Tint 89601 ff	250 ml