

ADLER Patinabeize Farblos (patinovacie moridlo bezfarebné) 10310



30 min.

Popis výrobku

Bezfarebné, základné moridlo na báze rozpúšťadiel k namiešaniu patinovacieho moridla. Zmiešaním s ADLER Solva-Tint 89601 ff farebným koncentrátom ako sfarbujuúcim komponentom môžu byť jednoduchým spôsobom vyrobené želané farebné odtiene. Patinovacie moridlá vyrobené pomocou ADLER Patinabeize farblos 10310 sú vhodné na patinovacie plochy nalakovanými vodouriediteľnými ako aj rozpúšťadlovými lakmi.

Oblasť použitia

Bezfarebné základné moridlo k namiešaniu s ADLER Solva-Tint 89601 ff k výrobe patinovacieho moridla:

- k docieleniu efektov ako napr. starožitného efektu
- vyrovnanie farebných rozdielov pri lakovaní nábytku a interiérových drevených dielcov

Spracovanie

Bezfarebné základné moridlo	ADLER Patinabeize Farblos 10310
Farbiace komponenty	ADLER Solva-Tint farebné koncentráty v rôznych farebných odtieňoch 89601 ff
Množstvá prídavku	Obvyklé množstvá prídavku ADLER Solva-Tint 89601 ff: asi 20-30 %; v ojedinelých prípadoch až 50 %. ADLER Solva-Tint 89601 ff starostlivo vmiešať do ADLER Patinabeize Farblos 10310. Patinabeize pred a aj počas spracovania miešať.
Príprava podkladu	Patinovacie moridlá sa väčšinou nanášajú medzi základnú a vrchnú vrstvu laku. Patinovacie moridlá vyrobené pomocou ADLER Patinabeize Farblos 10310 sú vhodné na použitie v kombinácii ako s vodouriediteľnými tak aj rozpúšťadlovými ADLER nábytkovými lakmi. - plochy moriť v požadovanom farebnom odtieni a nazákladovať - Základný lak po uschnutí prebrúsiť a zbaviť prachu.
Spracovanie	Nízkotlakové striekanie (dýza 0,8 - 1,2-mm, 2-4 bary) - Patinabeize rovnomerne nastriekať
Čas schnutia (pri izbovej teplote)	cca 15 min.- ak sa prelakuje s rozpúšťadlovými nábytkovými lakmi cca 30 min.-ak sa prelakuje s vodouriediteľnými nábytkovými lakmi
Vrchné lakovanie	Prelakovať so zvoleným lakovacím systémom Musí nasledovať, aby bola zaistená fixácia patinovacieho moridla!

Prosím obráťte

10-10 (nahrádza 03-09) ZKL1009

 Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti použitia dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

Dbajte na naše Pracovné smernice pre morenie dreva , technický list a kartu bezpečnostných údajov ADLER Solva-Tint 89601 ff .

Ďalšie pokyny

Pokyn pre spracovanie	Spracovanie patinovacích moridiel vyžaduje istú zručnosť. Podľa skúseností sa rovnomerné a plošné nánosy tmavých farebných odtieňov sa dajú dosiahnuť iba zručnosťou. .
riedenie	žiadne
skladovanie	Chrániť pred priamym slnečným žiarením!
trvanlivosť	1 rok v originálnom obale Namiešané patinovacie moridlá sú použiteľné ešte cca 3 mesiace, ak boli uskladnené v dobre uzavretých obaloch
Čistenie pracovného náradia	Acetónom alebo ADLER Nitroverdünnung 80001

Balenie

ADLER Patinabeize Farblos 10310 1 l, 5 l

ADLER Solva-Tint 89601 ff 250 ml