

## ADLER Pigmocryl CFB

## 31105 ff

Vizes alapú pigmentes lakk a **bútorkészítés és a belső építmények** területén

### TERMÉKLEÍRÁS


#### Általános

Vizes alapú pigmentes bútorlakk jó ellenálló képességgel mechanikai és kémiai hatásokkal szemben. A termék krém és zsírálló (CFB) és nagyfokú ellenállóságot mutat a fényhatásokkal szemben. Jó töltőerő és nagyon jó tapadás függőleges felületeken.

#### Különleges tulajdonságok Vizsgálati szabványok

- **ÖNORM A 1605-12** (Bútorfelületek)  
Kémiai hatásokkal szembeni ellenállóság: 1-C  
Dörzsölés esetén: 2-D ( $\geq 50$  U)  
Karcoló hatásokra: 4-D ( $\geq 0,5$  N)  
Tűzállóság: 5-B (nehezen gyulladó bútorfelületek)
- **ÖNORM A 3800-1** (Tűz esetén) nehezen gyulladó alapfelülettel kombinálva:  
nehezen éghető (korábban B 1 a B 3800 -1 szerint), Q1 (gyengén füstképző), Tr 1 (nem csepeg)

#### Felhasználási területek



- Nyílt vagy zárt pórusú lakkozott pigmentes lakkfelületek
- bútorokhoz, belső faépítményekhez, falburkolatokhoz és fa mennyezetekhez

### FELDOLGOZÁS

#### A feldolgozásra vonatkozó utasítások



- A terméket használat előtt fel kell keverni.
- Legalább +15 °C-os termék-, tárgy- és szobahőmérséklet szükséges.
- Annak érdekében, hogy alacsony hőmérséklet és a levegő nagy nedvességtartalma (> 70 % relatív nedv.) mellett hibátlan bevonatot és átlakkozhatóságot tudjon garantálni, ajánljuk 2 % ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 (edző) hozzáadását. Az edényidő egy munkanap.
- Erősen igénybevett felületekhez (asztalok, székek, ajtók stb.) alapvetően ajánljuk az mit ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 ff –fel (kémiai hatásokkal szembeni ellenállás – 1-B1, az ÖNORM A 1605-12, 1. sz. vizsgálat alapján – az RAL 9010 „Reinweiß“ („tiszta fehér“) színárnyalatban is) vagy az ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff-fel (vö. adatlapok) való lelakkozást. Ezzel teherbíró és mechanikusan nagyon ellenálló felületeket lehet elérni. Köztes száradási idő: min. 12 h, max. 3 nap.
- Belső ajtók lakkozásnál figyelni kell arra, hogy csak akrillakkokkal összeegyeztethető tömítő profilokkal használják.

09-11 (06-11 helyett) ZKL 3110

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: +43/5242/6922-301, Fax: +43/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási területet és a feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink” érvényesek. Jelen kiadással minden korábbi műszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk

- Kérjük, vegye figyelembe „A vizes alapú bútorkokrokra vonatkozó irányelv“-eket.

### Felhordási technika



Felhordási eljárás	Airless	Airmix	Sűrített levegő
Szórófúvóka (ø mm)	0,23 - 0,33	0,23 – 0,33	2,0
Szórónyomás (bar)	100 – 120	100 – 120	3 - 4
Porlasztó levegő (bar)	-	1 – 2	-
Hígítás	Víz		
Hígítóadalék %-ban	-	-	5
Vízkozítás (s) 4 mm-es pohár, 20°C	150	150	120
Felhordási mennyiség (g/m <sup>2</sup> )	kb. 120 – 200 pro rétegenként; Össz felhordási mennyiség max. 450 - zárt pórusú felületek: kb. 130 - nyílt pórusú felépítés pasztell színekben és RAL 9010: kb. 150-200 - nyílt pórusú felépítés telt színekben kb. 120-150		

### Száradási idők

(23 °C és 50 % rel. nedv.)



Csiszolható és átlakkozható

kb. 3 óra elteltével

Az említett számok csak irányadó értékek. A száradás függ a fa fajtájától, a bevonat vastagságától, a hőmérséklettől, a légáramlástól és a relatív nedvességtartalomtól.

### A munkaeszközök megtisztítása



Vvizzel vagy Aqua-Cleaner 80080-vel megtisztítani (1:1 arányban vízzel).

## ALAPFELÜLET

### Az alapfelület fajtája

A fedő lakkozáshoz alkalmas teljes fát ill. faforgács- vagy farostos munkaanyagokat, furnérozott ill. alapozó fóliával bevont faanyagok.

### Az alapfelület jellege

Az alapfelületnek száraznak, tisztának, teherbírónak, zsír- és viaszmentesnek, valamint fapormentesnek kell lennie.

### Az alapfelület előkészítése

150 – 180 szemcsézettségű csiszolás

A fóliával bevont farostlemezek: 180 – 220 szemcsézettségű csiszolás

## A BEVONATOK FELÉPÍTÉSE

### Alapozás

#### Zárt pórusú csiszolt-lakkozott felületek

- Fóliával bevont farostlemezeknél esetleg 1 x ADLER Aqua-Isofüller Weiß 31009-cel vagy ADLER Aqua-Spritzfüller Weiß 31010-zel
- Tömör fa vagy vakfurnírral (pl. bükk) fedett farostlemezeknél, 2 x ADLER Aqua-Isofüller Weiß 31009-cel vagy ADLER Aqua-Spritzfüller Weiß 31010-zel
- MDF-lapok, 2 - 3 x alapozva ADLER Aqua-Isofüller 31009-cel; vagy 1 x előszigetelve ADLER Aqua-Soft CFB 30365-tel és 2 x lealapozva ADLER Aqua-Spritzfüller 31010-zel

#### Nyílt pórusú csiszolt-lakkozott felületek

Előszigetelés 150-200 g/m<sup>2</sup> ADLER Aqua-Isofüller Weiß 31009-cel

- gyantafolyásra hajlamos fafajtáknál (pl. erdeifenyőnél)
- vízben oldódó színező fa alapanyagokat tartalmazó fafajtáknál (pl. kőris)
- a felépítményeket RAL 9010 „Reinweiß“ (tiszta fehér) színben, valamint pasztell színekben

Telt színű felépítményeknél elegendő 150-200 g/m<sup>2</sup> ADLER Pigmocryl CFB-vel való alapozás.

Száradás mindenkor egy éjszakán keresztül szobahőmérsékleten.

Kérjük, vegye figyelembe a termékek mindenkori műszaki adatlapját.

### Köztes csiszolás



280 – 360 szemcsézettség

Az átcsiszolást el kell kerülni!

A pasztell színekhez és a RAL 9010-zel csak 280-as szemcsézettséget használni.

A csiszolás során P2 porszűrőt kell használni.

### Fedőlakkozás

1 x ADLER Pigmocryl CFB a kívánt színárnyalatban

## ÁPOLÁS

Tisztítás ADLER Clean Möbelreiniger 96490-vel (Bútortisztító) és ápolás ADLER Clean Möbelpflege 96491-gyel (Bútorápoló)

Kérjük, vegye figyelembe a termékek mindenkori adatlapjait.

## A MEGRENDELÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

### Csomagolás

1 kg, 3 kg (csak alapszínek), 5 kg, 25 kg

### Színárnyalatok/A fényesség foka

ADLER Pigmocryl CFB G 50 RAL 9010 „Reinweiß“	31106
ADLER Pigmocryl CFB G 50 Schwarz	31122

A különleges színek keveréséhez 13 alapszín (31105-től 31122-ig) áll rendelkezésre. A RAL színárnyalatok, az NCS színárnyalatok stb. azonnal szállíthatóak különleges változatként.

**Kiegészítő termékek**

ADLER Aqua-Isofüller Weiß	31009
ADLER Aqua-Spritzfüller Weiß	31010
ADLER Aqua-Top Antiscratch	30341 ff
ADLER Aqua-Soft CFB	30361 ff
ADLER Aqua-PUR-Härter	82220

**TOVÁBBI UTASÍTÁSOK****Tartósság/Tárolás**

Legalább 9 hónapig eredeti lezárt csomagolásban

Hűvös, de fagymentes helyen

**Műszaki adatok**

Szállítási viszkozitás	150 ± 5 s a DIN 53211 szabvány szerint (4 mm-es pohár, 20°C)
------------------------	--

**Biztonságtechnikai adatok**

Kérjük, vegye figyelembe az ehhez tartozó biztonsági adatlapot! Az aktuális változat az interneten a **www.adler-lacke.com** honlapon lehívható.

A lakk aeroszolok belégzését alapvetően el kell kerülni. Ez egy gázmaszk szakszerű használatával (A2/P2 kombinált szűrő – EN 141/EN 143) kivitelezhető.