

## ADLER Pigmocryl CFB

## 31105 ff

Pigmentovaný lak na báze vody na **nábytok a interiér, priemyselné a remeselné použitie**

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecne


Pigmentovaný nábytkový lak na báze vody s dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou. Taktiež odolný voči krémom a tukom (CFB). Veľmi dobrá svetlostálosť, dobrá plnivosť a veľmi dobrý stav na zvislých plochách

#### Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- **ÖNORM A 1605-12** (nábytkové povrchy)  
Odolnosť proti chemickým účinkom : 1-C  
Správanie sa pri odere: 2-D ( $\geq 50$  U)  
Správanie sa pri namáhaní poškrábaním : 4-D ( $\geq 0,5N$ )  
Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné povrchy)
- **ÖNORM A 3800-1** (správanie sa pri požiari) v spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý (predtým B 1 podľa B 3800-1), Q1, Tr 1
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+



#### Oblasti použitia



- Otvoreno- a uzavretopórovité lakované pigmentové plochy
- Na nábytok, vnútorné vybavenie, obklady stien a stropov

### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať
- Teplota laku, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15°C
- Aby sa aj pri nižších teplotách a vyššej vzdušnej vlhkosti (>70%) dosiahla bezchybná tvorba filmu, odporúčame prídavok 2% ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 (tužidlo). Doba spracovateľnosti je jeden pracovný deň.
- Silno namáhané plochy (stoly, stoličky, dvere atď), odporúčame zásadne prelakovanie s ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 ff (chemická odolnosť 1-B1 podľa normy ÖNORM A 1605-12 skúška 1-aj v odtieni RAL 9010 „čistá biela“) alebo ADLER Aqua-Resist 30461 ff. Tým je možné dosiahnuť povrchy odolné voči mechanickému namáhaniu a v prsteňovom teste. Medzisušenie : min 12h, max 3 dni


10-13 (nahrádza 02-13) ZKL 3110

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza  
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: [info@adler.sk](mailto:info@adler.sk), [www.adler.sk](http://www.adler.sk)

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupeňov lesku vyhradená.

- Pozor: pri lakovaní interiérových dverí sa smú používať iba tesniace profily znášateľné s akrylátovými lakmi.
- Prosíme dbajte na pokyny uvedené v našej smernici „Pracovné smernice pre nábytkové laky na báze vody“
- Prosíme rešpektujte príslušné technické listy produktov.

### Technika nanášania



5 %

Spôsob nánosu	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, atď)	Nádobková pištoľ
Tryska (Ø mm)	0,23 - 0,33	0,23 – 0,33	2,0
Striekací tlak (bar)	100 – 120	100-120	3 - 4
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 – 2	-
Riedenie	vodou		
Prídavok riedenia v %	-	-	5
Viskozita (s) 4mm pohár, 20°C	150	150	120
Množstvo nánosu (g/m <sup>2</sup> )	cca. 120-200 na nános Celková vrstva max. 450  -uzavretopórovité plochy : cca 130 -otvorenopórovité povrchy v pastelových Farbách a RAL 9010: ca 150-200 -otvorenopórovité plnofarebné úpravy cca 120-150		

### Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlh.vzduchu.)



Brúsiteľný a prelakovateľný s ADLER Pigmocryl CFB 31102 ff	Po cca 3 hod.
Prelakovateľný s ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 ff alebo ADLER Aqua-Resist 30461 ff	Min. 12 h, max. 3 dni

Uvedené údaje sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

### Čistenie pracovného náradia



Vodou alebo s Aqua-Cleaner 80080 ( zriedený vodou v pomere 1:1)

### PODKLAD

#### Druh podkladu

Pre krycie lakovanie vhodného dreva, resp. drevotriekových alebo. drevovláknitých dosiek, dýhovaných resp. základnou fóliou upravených podkladov

#### Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a dreveného prachu.

**Príprava podkladu**

brúsenie zrnitosťou 150-180

Fóliované DTD : brúsenie zrnitosťou 180-220

**ÚPRAVA POVRCHU****Základovanie****uzavreto - pórovité lakovanie**

- drevotriekové dosky upravené fóliou eventuálne 1x s ADLER Aqua-Isospeed Weiss 31016
- masív alebo drevotrieková doska s poddyhou (napr. buk), 2x s ADLER Aqua – Isospeed Weiss (biely) 31016
- MDF dosky, 2-3x nazákladovať s ADLER Aqua-Isospeed Weiss 31016 + 5% ADLER AQUA-PUR-Härter 82220; alebo 1 x predizolovať s ADLER Aqua-Soft CFB 30361 a 2x základovať s ADLER Aqua-Isospeed Weiss 31016

**Otvoreno-pórovité lakovanie**

Predizolovanie s 150-200 g/m<sup>2</sup> ADLER Aqua-Isospeed Weiss 31016 + 5% ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 pri

- dreveniny so sklonom k výronu živice (napr. borovica)
- dreveniny s obsahom extraktívnych sfarbujujúcich látok (jaseň)
- úpravy s odtieňom RAL 9010 „čistá biela“ ako aj pastelové odtiene

Pri plnofarebných odtieňoch stačí základovanie s 150-200 g/m<sup>2</sup> s ADLER Pigmocryl CFB.

Schnutie cez noc pri izbovej teplote.

Prosím dbajte aj na príslušné technické listy.

**Medzibrúsenie**

Prebrúsiť zrnitosťou 280-360.

Zabrániť prebrúseniu!

Pre pastelové odtiene a RAL 9010 prosíme použiť zrnitosť 280

**Vrchné lakovanie**

1 x ADLER Pigmocryl CFB v želanom odtieni

**STAROSTLIVOSŤ**

Čistenie pomocou ADLER Clean Möbelreiniger 96490 a ošetrovanie s ADLER Clean Möbelpflege 96491

Prosíme rešpektujte aj technické listy príslušných produktov

**POKYNY PRE OBJEDNÁVKU****Veľkosti balenia**

1 kg, 3 kg (iba bázové odtiene), 5 kg, 25 kg

**Farebné odtiene / Stupne lesku**

ADLER Pigmocryl CFB G 50 RAL 9010 „čistá biela“ 31106  
ADLER Pigmocryl CFB G 50 schwarz 31122

Pre namiešanie neštandardných odtieňov je k dispozícii 13 bázových odtieňov (31105 až 31122). Odtiene RAL a NCS atď. sú dodávané rýchlo ako zvláštne objednávky.

**Ďalšie produkty**

ADLER Aqua-Isospeed Weiß	31016
ADLER Aqua-Top Antiscratch	30341 ff
ADLER Aqua-Resist	30461 ff
ADLER Aqua-PUR-Härter	82220
ADLER Aqua-Cleaner	80080
ADLER Clean-Möbelreiniger	96490
ADLER Clean-Möbelpflege	96491

**ĎALŠIE POKYNY****Trvanlivosť/ Skladovanie**

Minimálne 9 mesiacov v originálne uzavretých obaloch

V chlade, nie v mraze

**Technické údaje**

Viskozita pri  
dodaní

150 ±5 s podľa DIN 53211  
(4 mm pohár, 20°C)

**Bezpečnostné údaje**

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke **www.adler.sk**.

Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143)