

ADLER Pigmocryl NG

3201 sgg.

Vernice pigmentata all'acqua per mobili e arredamento d'interni per l'industria e il professionista

	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Indicazioni generali	Vernice pigmentata mono-componente all'acqua per mobili con rapida essiccazione e buona resistenza meccanica e chimica. Il prodotto è resistente alla crema e ai grassi (CFB) ed ha un'elevata resistenza alla luce. Buon potere riempitivo e buona tenuta in verticale.
Caratteristiche particolari e norme	ÖNORM A 1605-12 (superfici di mobili) Resistenza agli agenti chimici: 1-C Comportamento all' abrasione: 2-D (≥ 50 U) Comportamento al graffio: 4-E (0,5 N) Esposizione alla fiamma: 5-B (superfici di mobili difficilmente infiammabili)
	 DIN 68861 (superfici di mobili) Parte 1: Comportamento alla sollecitazione chimica: 1 C Parte 2: Comportamento alla sollecitazione causata da abrasione: 2 D (oltre 50 fino a 150 U) Parte 4: Comportamento alla sollecitazione causata da graffio: 4 E (> 0,5 fino a ≤ 1,0 N)
	 ÖNORM A 3800-1 (comportamento al fuoco) in combinazione con un supporto difficilmente infiammabile: difficilmente infiammabile (ex B 1 ai sensi B 3800-1), Q1, Tr 1
	ÖNORM EN 71 Parte 3 Sicurezza dei giocattoli, migrazione di determinati elementi (assenza di metalli pesanti)
	DIN 53160/1 e 53160/2 Resistenza al sudore e alla saliva
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*	Conforme a Baubook
A+ A B C	 Regolamento francese DEVL1104875A relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+
Campi d'impiego	Superfici verniciate pigmentate con pori aperti e chiusi.
	per mobili, arredamento d'interni, pannellature e soffitti di legno.per cicli di verniciatura difficilmente infiammabili

10-19 (sostituisce 03-15) ZKL 3201

ADLER Italia S.r.I., I-38068 Rovereto (TN)

Fon: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione





- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di +15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Temperature molto alte e/oppure ridotta umidità dell'aria accelerano l'essiccazione, per cui possono influire negativamente su distensione e degasazione. In tal casi raccomandiamo l'aggiunta fino al 5 % di ADLER Aqua-Fluid V 8052000210.
- Per superfici esposte a forti sollecitazioni (tavoli, sedie, ecc.) consigliamo di principio una sovraverniciatura con ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 sgg. (resistenza chimica 1-B1 secondo ÖNORM A 1605-12 controllo 1 anche nella colorazione RAL 9010 "bianco puro") perché in tale modo risultano superfici molto resistenti "alla rigatura con l'anello" e meccanicamente molto resistenti. Essiccazione intermedia: minimo 12 ore fino a un massimo di 3 giorni
- Nella verniciatura di porte interne occorre utilizzare solo guarnizioni compatibili con le vernici acriliche.
- Se si utilizzano quadrotti sintetici, è necessario eseguire sempre una prova di adesione con il ciclo di verniciatura previsto. Con l'utilizzo di ADLER ABS-Kantenaktivator 8315000210 si può ottenere un miglioramento dell'adesione sui bordi in ABS.
- Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
- Prego consultare le nostre "Direttive per la lavorazione di vernici all'acqua per mobili".

Metodo di applicazione







Procedura di applicazione	Airless	Air-assist Airless (Airmix, Aircoat, etc.)	Pistola a tazza
Ugello (ø mm)	0,23 - 0,33	0,23 - 0,33	2,0
Pressione spruzzo (bar)	100 - 120	80 - 100	2 - 3
Aria di polverizzazione (bar)	-	1 - 2	-
Diluizione	acqua		
Aggiunta di diluente in %	-	-	0 - 5
Quantità di applicazione (g/m²) per mano	ca. 120 - 200; quantitativo complessivo applicato: max. 450 - superfici a poro chiuso: ca. 130 - ciclo di verniciatura a poro aperto in tinte pastello e RAL 9010: ca. 150 - 200 - ciclo di verniciatura a poro aperto in tinta unita ca.		

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

120-150

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Carteggiabile e sovraverniciabile	dopo ca. 2 ore
con ADLER Pigmocryl NG 3201 sgg.	
Sovraverniciabile con per esempio	minimo 12 ore
ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 sgg.	massimo 3 giorni
oppure ADLER Aqua-Resist 30461 sgg.	-

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Pulizia degli utensili



Con acqua o ADLER Aqua-Cleaner 80080 subito dopo l'uso (diluito 1:1 con acqua).

	SUPPORTO
Tipo di supporto	Legno massiccio idoneo alla verniciatura coprente e/o pannelli in truciolato o in fibra di legno, impiallacciati o rivestiti di pellicola.
Qualità del supporto	Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di grassi, cere e polvere di carteggiatura.
Preparazione del supporto	Carteggiatura grana 150 - 180
	Pannelli di truciolato rivestiti di pellicola: Carteggiatura grana 180 - 220
	CICLO DI VEDNICIATUDA

CICLO DI VERNICIATURA

Fondo

Per superfici a poro chiuso

- a) Sui pannelli di truciolato rivestiti di pellicola applicare eventualmente 1 x Bluefin Isospeed 3134
- Su pannelli in legno massiccio o truciolare con impiallacciatura cieca (es. faggio) applicare 2 mani di fondo usando Bluefin Isospeed Weiß 3134 oppure ADLER Aqua-Isospeed Thix Weiß 31017
- c) Su pannelli MDF applicare 2 3 mani di fondo Bluefin Isospeed 3134 + 5 % ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 oppure ADLER Aqua-Isospeed Thix Weiß 31017 + 5 % ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 oppure pre-isolare con una mano ADLER Aqua-Soft CFB 30361 sgg. e due mani di fondo Bluefin Isospeed 3134

Per superfici a poro aperto

Pre-isolare con 150 – 200 g/m² Bluefin Isospeed 3134 + 5 % ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 nel caso di

- tipi di legno con tendenza alla fuoriuscita di resina (ad esempio pino)
- tipi di legno che contengono sostanze interne coloranti idrosolubili (ad es. frassino)
- cicli nella tinta RAL 9010 "Reinweiß" (bianco puro) o tonalità pastello

Nel caso di cicli di verniciatura per tinte forti è sufficiente applicare 150 - 200 g/m² ADLER Pigmocryl NG.

Essiccazione in ciascun caso durante la notte a temperatura ambiente.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Carteggiatura intermedia

Grana 280 – 360

Evitare di sfondare fino al legno!

Finitura ADLER Pigmocryl NG 3201 sgg.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia e manutenzione Pulizia con ADLER Clean-Möbelreiniger 96490. Manutenzione con

ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni 1 kg; 4 kg; 22 kg

Tonalità / gradi di brillantezza Tonalità standard:

G 50 Weiß W10 3205000010 G 50 RAL 9010 3205009010 G 50 Schwarz 3205500001

Altre tonalità sono miscelabili tramite il sistema tintometrico

ADLERMix.

ADLER Pigmocryl NG è disponibile nei seguenti livelli di brillantezza:

G10 Stumpfmatt (opaco profondo) 3201 G30 Matt (opaco) 3203 G50 Halbmatt (semiopaco) 3205

Prodotti complementari Bluefin Isospeed 3134

ADLER Aqua-Isospeed Thix 31017
ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 sgg.
ADLER Aqua-Soft CFB 30361 sgg.
ADLER Aqua-Resist 30461 sgg.
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
ADLER Aqua-Fluid V 8052000210

ADLER ABS-Kantenaktivator 8315000210

ADLER Aqua-Cleaner 80080 ADLER Clean-Möbelreiniger 96490

ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata/magazzinaggio



Minimo 9 mesi in confezioni originariamente sigillate.

Al fresco, ma protetto dal gelo.

Dati tecnici Viscosità di 160 ± 15 s ai sensi DIN 53211

fornitura: (coppa 4 mm, 20 °C)

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale si deve evitare di inspirare le esalazioni delle vernici. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2 - EN 141/EN 143).