


ADLER PigmoFix RF

90695



10 %

Popis

Přídavný prostředek pro laky na bázi rozpouštědel pigmentové 2K-PUR-Lacke k dosažení dobré ochrany při testu kroužkem ke zvýšení ochrany proti poškrabání nehty. Stupeň lesku výsledných ploch není poškozen.

Oblasti použití

Jako doplněk k produktu ADLER Pigmpur 24005 ff pro poslední, závěrečné lakování ke zvýšení ochrany proti poškrabání a při testu kovovým kroužkem.

Přidávané množství

Přidávané množství k produktu ADLER Pigmpur 24005 ff činí **10 %**, počítáno na lak (bez tužidla a ředidla).

Před upotřebením dobře promíchat!

Dobře vmíchat!

Doporučujeme produkt ADLER PigmoFix RF 90695 současně s odpovídajícím množstvím tužidla vmíchat do lakovací směsi.

Zvláštní pokyny

ADLER PigmoFix RF 90695 neovlivňuje dobu schnutí produktu ADLER Pigmpur 24005 ff. Výborná odolnost při testu kroužkem je dosažena za 1 až 2 dny.

Správný nátěr je po důkladném přebrusu možný.

Respektujte prosím naše „Pracovní směrnice pro polyuretanové laky“ a technický list produktu ADLER Pigmpur 24005 ff, stejně jako bezpečnostní list.

Dodávané balení

0,4 kg

Skladovatelnost

1 rok v originálně uzavřených nádobách

Skladování

V chladu, ale ne v mrazu.

12-09 (nahrazuje 05-06)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.