

**Pullex Teaköl****50524 ff****Olej na rozpouštědlové bázi na zahradní nábytek pro kutily a řemeslné použití****POPIS PRODUKTU****Všeobecné informace**


Olej na rozpouštědlové bázi pro povrchovou úpravu zahradního nábytku z listnatých a exotických dřevin. Produkt s velmi dobrou penetrací do podkladu a vynikajícím zvýrazněním dřeva a velmi dobrým vodoodpudivým účinkem. Bez účinných látek. Vytvrzování probíhá na bázi vázání kyslíku (tzv. oxidativní schnutí).

**Speciální vlastnosti a zkušební normy**

- Antistatický

**Oblasti použití**

- Zahradní nábytek
- Pro běžně namáhané plochy zahradního nábytku
- Vnitřní povrchy nábytku a skříněk kvůli možnému zápachu maximálně 1x tence ošetřit.

**ZPRACOVÁNÍ****Pokyny pro zpracování**

- Produkt před použitím pečlivě promíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro nanášení se pohybují mezi 15–30 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40–80 %.
- Nanesený olej nechat působit několik minut a potom setřít přebytek bavlněnou hadrou nebo klubkem gázy ve směru dřevních vláken. Nesmí se vytvořit vrstva!
- Technikou nanášení nelze zamezit výronům pryskyřice.
- Na modřínu a dřevinách bohatých na extraktivní látky mohou zbytky nečistot (vysoká zásaditost) nebo železný prach (tvorba rzi) vést k černému zbarvení.
- **Pozor:** Je potřebné dbát na rovnoměrné broušení jako i rovnoměrný nános oleje!

**Technika nanášení**

Postupy nanášení	Stírání hadříkem
Vydatnost na jednu vrstvu (m <sup>2</sup> /l)	cca 30

Stíráním lze dosáhnout obzvlášť dobrých výsledků  
Brousíme brusným roumem.

**Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.**

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost.  
Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním  
nánosem.

**Doba schnutí**

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



Následná povrchová úprava	po cca 6 hod.
---------------------------	---------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na  
podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní  
vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dobré větrání místnosti.  
Nedostatečná výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování  
prodlužuje schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí  
prodloužit.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko)  
může dojít k delší době schnutí.

**Čištění pracovních nástrojů**

ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301

**PODKLAD****Druh podkladu**

Jemno i hrubopórovité listnaté a jehličnaté dřeviny

**Kvalita podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk,  
vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je  
třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.

**Vlhkost dřeva**

**Tvrdé dřevo:** 12 % +/- 2 %  
**Jehličnaté dřevo:** 15 % +/- 2 %

**Příprava podkladu**

Broušení zrnitostí P 180–240.

Ostré hrany je třeba zaoblit.

Dřeviny bohaté na pryskyřici a exotické dřeviny, obsahující látky  
prodlužující schnutí, je třeba očistit pomocí nitro-ředidla ADLER  
Nitro-Verdünnung 80001.

Dbejte prosím pokynů v technických listech jednotlivých produktů.

**SKLADBA NANÁŠENÍ****Základování**

1x Pullex Teaköl 50524 ff

Mezisušení: po 6 cca hodinách

**Mezibroušení**

Lehké broušení: Zrnitost P 280–360

Odstranit prach vzniklý broušením.

**Vrchní nátěr**

1x Pullex Teaköl 50524 ff

**ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ****Čištění & ošetřování**

Při vystavení vodě a UV záření nelze trvale zabránit zešedivění.

**Čištění** vodou nebo jemným prostředkem na čištění domácnosti. Při znečištění mastnotou použít ADLER Legno-Reiniger 80025. Čištění je možné nejdříve po 14 dnech od nánosu oleje.

Pro **oživení** nanést 1x ADLER 1x Pullex Teaköl 50524 ff a přebytek setřít hadrou.

**POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ****Velikosti balení**

250 ml; 1 l

**Barevné odstíny/stupně lesku**

Teak	50524
Bezbarvý	50525


- Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme provést vzorový nános zvolené barevné kombinace na originálním podkladu.
- Pro zajištění jednotnosti barevného odstínu je třeba na jednu plochu použít pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.

**Přídavné produkty**

ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301  
ADLER Nitro-Verdünnung 80001  
ADLER Legno-Reiniger 80025

**DALŠÍ POKYNY****Trvanlivost/skladování**

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.



Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Obsah použitého balení doporučujeme přelit do menší nádoby, aby se zabránilo zrosolovatění a tvorbě škraloupu.

**GISCODE**

Ö60

**Bezpečnostně-technické údaje**

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu [www.lakyadler.cz](http://www.lakyadler.cz).

U hadrů, které jsou napuštěny Pullexem Teaköl vedoucím k rychlé oxidaci hrozí nebezpečí samovznícení! Mokrý hadry nechte schnout rozprostřené. Uchovávejte v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě.

Stříkání Pullexu v kabinách, kde jsou zpracovávány materiály na bázi celulózy, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, hrozí riziko samovznícení, a je v tomto případě nanášení stříkáním zakázané.