

ADLER Reisslack farbig

23991 ff


25 % 80019

Popis

Špeciálny krycí pigmentový jednokomponentný lak na báze rozpúšťadiel pre docielenie plôch s trhaným efektom.

Pojivová báza: acetobutyrát celulózy. Neobsahuje aromatické rozpúšťadlá.

Oblasť použitia

Pre všetok interiér v kombinácii s ADLER Pigmpur 24005 v zvolenom farebnom odtieni, a bezfarebnými lakmi, napr. Adler Pigmotop 25363 v zvolenom stupni lesku.

Spracovanie

Viskozita pri dodávke	50 ± 2 s podľa DIN 53211 (4 mm pohárik, 20°C)
Viskozita pri spracovaní	nízkotlakové striekanie (1,8 mm dýza, 3 bary) cca 20 s – cca 25% ADLER DD Verdünnung 80019
Podklady	Plochy upravené výrobkom ADLER Pigmpur v zvolenom farebnom odtieni 24005 (pozri technický list). Nanesenie laku ADLER Reisslack najskôr po 2 hod. a najneskôr po 5 hod. bez medzibrúsenia.
Nanášané množstvo	80 - 100 g/m ²
Čas sušenia	3 hodiny pri izbovej teplote – bez medzibrúsenia prelakovateľné
Trhaný efekt	Efekt vzniká počas sušenia. Je založený na rozdielnom napätí pri sušení výrobkov ADLER Pigmpur a ADLER Reisslack. Potrhaný obraz je ovplyvnený voľbou určitého množstva nánosu – malý nános spôsobuje jemný trhaný efekt, väčší nános veľké „trhlíny“. Pre docielenie jednotného obrazu potrhania je nevyhnutné rovnomerné množstvo nánosu.
Čas sušenia	Vrchný nános je prelakovateľný po cca 2 hodinách sušenia bez medzibrúsenia. pri izbovej teplote. Doba medzisušenia nesmie prekročiť 5 hodín.
Vrchný lak	Na dosiahnutie dobrej mechanickej a chemickej odolnosti sa plochy s trhaným efektom prelakujú s bezfarebným lakom, napr. 80 - 100 g/m ² Adler Pigmotop 25363 v požadovanom stupni lesku - pridaním 10% ADLER PUR Härter 82019 sa dosiahne chemickej odolnosti 1-B podľa ÖNORM A1605-12 - pridaním 20% ADLER PUR Härter 82019 sa dosiahne chemickej odolnosti 1-B1 podľa ÖNORM A1605-12

Prosím obráťte

02-09 (nahrádza 07-99)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Rešpektujte prosím naše **Pracovné smernice pre PUR laky** ako aj **kartu bezpečnostných údajov pre lak, tvrdidlo a riedidlo**.

Charakteristika

Riedenie	ADLER DD Verdünnung 80019 Toto riedidlo sa odporúča vedľa výrobku ADLER Waschverdünnung 80077 aj na čistenie pracovných nástrojov.
Pokyn pre spracovanie	Reisslack sa smie používať iba na maloplošne (do veľkosti 1m ²). Na väčších plochách je ťažko dosiahnuť rovnomerný trhaný efekt..

Špecifikácia

ADLER Reisslack weiss	biely	23991
ADLER Reisslack gelb	žltý	23992
ADLER Reisslack rot	červený	23993
ADLER Reisslack blau	modrý	23994
ADLER Reisslack grün	zelený	23995
ADLER Reisslack schwarz	čierny	23996

Balenie 1 kg