


## ADLER Rustica

10001 ff



### Leírás

Mikronizált pigmens alapú, felhasználásra kész, oldószer alapú pác színtartó speciális színanyagokkal a pórusokat kihangsúlyozó és rusztikális pácolási megjelenéshez; nem szükséges feldurvítani a fa felületét, és nagyon jó a színtartósága.

A felhasznált oldószerkeverék nem tartalmaz aromás oldószereket.

Az összes színárnyalat egymással keverhető és szükség esetén az **ADLER Konzentrationsregler 90315-tel** világosabbá tehető.

### Alkalmazási területek

Olyan durva pórusú lombhullató faanyagok pácolásához, mint pl. tölgy, kőris, mahagoni stb., ha a pórusokat kihangsúlyozó és rusztikális pácolási megjelenés elérése a cél.

Az ADLER Rustica-val pácolt felületeket éppúgy át lehet lakkozni oldószertartalmú, mint vízzel higítható falakkokkal.

### Feldolgozás

A felületeket 120-150-es szemcsézettséggel alaposan le kell csiszolni. A csiszolás során keletkezett port – különösen a fa pórusaiból – alaposan el kell távolítani. Az eltompult csiszolópapír és az egyenetlen csiszolás foltos pácolási megjelenést eredményezhet. A pácolás előtt nincs szükség a faanyag vizezésére.

Az ADLER Rustica 10001 ff-et a feldolgozás előtt és feldolgozás során jól fel kell keverni. A pácot egyenetlesen és vastagon ecsettel vagy szórópisztollyal (**sűrített levegős szórás: 1,5-1,8 mm-es fúvókaméret, 1,5 - 2,0 bar szórónyomás**) kell felhordani. A maradékot rövid idő után nem szőszlő pácpapírral (bála) hosszában, a farostok irányában le kell húzni. A munkaeszközöket a használat után azonnal Aceton-Waschverdünnung 95130-cal vagy ADLER Nitroverdünnung 80001-gyel meg kell tisztítani.

Az ADLER Rustica 10001 ff nagyon jól feldolgozható hengeres pácfelhordó géppel (moosgummi henger) utánkapcsolt elosztókefével.

**Száradási idő** (szobahőmérséklet: 20 °C): kb. 30 perc, ha oldószertartalmú, kb. 2 óra, ha vízzel higítható falakkal lakkozzák át. Szükség esetén gyorsított száradásra is lehetőség van, pl. 60 s fúvókás szárítóval (70-80 °C).

**Átlakkozás:** Az ADLER Rustica 10001 ff éppúgy átlakkozható víz-, mint akár oldószeralapú bútorlakkokkal. A világos pácárnyalatokhoz javasolt az olyan színtartó lakkok használata, mint pl. az ADLER Legnopur 26211 ff vagy az ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff. A nem színtartó laktípusok használatakor számolni kell azzal, hogy a végleges színárnyalat kicsit elsárgul; az idő folyamán ez a hatás felerősödik.

Különböző fafajták, mint pl a **tölgy**, vízben oldódó alkotóanyagokat tartalmaz, amelyek a vízzel hígítható bútorlakkokkal való átlakkozás folyamás aktiválódnak. Az elszíneződések vagy egyéb jelek megelőzése érdekében (ezek a faanyag eredetétől függően különböző erősségűek lehetnek), javasoljuk a **tölgy** és **egyéb alkotóanyagokban gazdag fafajták** lakkozásakor az ADLER PUR-Primer 25291-gyel való előlakkozást (Kérjük, vegye figyelembe az adatlapot!).

**A pácolási munkálatok megkezdése előtt mindig eredeti faanyagon próbapácolást kell végezni és azt a tervezett lakkal át kell lakkozni annak érdekében, hogy meg lehessen ítélni a végleges színárnyalatot. A keveréshez csak az azonos egységgel ellátott pácokat szabad használni.**

Kérjük, vegye figyelembe az általunk kiadott „**A faanyagok pácolására vonatkozó irányelvev**“-et, valamint a **Biztonsági adatlapot**.

## Kiadósság

12 - 15 m<sup>2</sup>/l kézzel való felhordás során felkenéssel

kb. 10 m<sup>2</sup>/l szórt felhordás során

kb. 40 m<sup>2</sup>/l hengeres pácfelhordó géppel való felhordás során

## További utasítások

<b>Hígítás és világosítás</b>	ADLER Konzentrationsregler 90315
-------------------------------	----------------------------------

## Csomagolás

900 ml, 4 l

## Tartósság

1 év eredeti lezárt csomagolásban

## Színárnyalatok

Ligurien (Liguria)	10001
Navarra (Navarra)	10002
Abruzzen (Abruzzo)	10003
Lombardei (Lombardia)	10004
Katalonien (Katalonia)	10005
Kastillien (Kasztília)	10006
Andalusien (Andalúzia)	10007
Kalabrien (Kalábria)	10008
Apulien (Puglia)	10009
Galicien (Galícia)	10010
Toskana (Toszkána)	10011
Piemont (Piemont)	10012
Umbrien (Umbria)	10013