

ADLER Seidenacryl Incolore Smalto satinato

40750



Descrizione

Smalto satinato, diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica, per l'applicazione all'interno e all'esterno con buone qualità generiche. Ottima resistenza alle intemperie. Non presenta colore proprio, nessun ingiallimento scuro. Adatto anche per la verniciatura di giocattoli.

Campi di utilizzazione

Smalto satinato incolore per la sovraverniciatura di superfici laccate interne ed esterne.
Anche per la verniciatura incolore di legno, acciaio e metalli non ferrosi all'interno o di superfici protette all'esterno.

Applicazione

A pennello (pennello acrilico), a rullo (rullo a pelo corto), a spruzzo.

Fondo

Legno esterno: 1 x ADLER Pullex Aqua-Imprägnierung W30 51320 ff (Impregnante)

Finitura

2 x ADLER Seidenacryl Incolore 40750
(Tempo di essiccazione intermedia 5-6 ore)
Supporto Legno: Prima dell'ultima mano, leggera carteggiatura con grana 240

Diluente

Acqua; per l'applicazione a spruzzo ca. 10 – 15 %

Tempo di essiccazione (Temperatura ambiente 20° C)

Carteggiabile e sovraverniciabile dopo 5 - 6 ore.

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+10° C
L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperatura rallentano l'essiccazione.

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Asciugare bene le pistole per evitare l'arruggimento. Resti di colori induriti possono essere eliminati con lo Sverniciatore ADLER (Abbeizer Rote Krähe) 95125 di facile decomposizione.

Resa

10 - 12 m²/l, a secondo del supporto

Confezioni

125 ml, 375 ml, 750 ml, 3 l

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

01-11 (sostituisce 01-07) ZKL 4115

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

ADLER Seidenacryl Incolore

40751 in poi

Durata del prodotto

3 anni in confezioni originali non aperte

Tonalità

Incolore 40750

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**

Consultare la Scheda di sicurezza!
Anche durante la lavorazione di vernici all'acqua sono da
rispettare le solite misure di protezione.