

## Technický list

**ADLER SILIKAT GWK**

**40331**

### Vodouriediteľný koncentrát na základovanie

<b>Popis výrobku:</b>	Základový koncentrát na spevnenie podkladu, egalizáciu a lepšiu silicifikáciu ako aj riedidlo pre silikátové farby ADLER Tiromin a ADLER Tirokat. Báza káliové vodné sklo.
<b>Osobité vlastnosti:</b>	nepigmentovaný, bez obsahu rozpúšťadiel, paropriepustný, silno alkalický
<b>Oblasť použitia:</b>	Pre základovanie savých, pieskovitých ako aj ľahko kriedovitých minerálnych podkladov (vápenných, vápenno cementových, cementová omietka, prírodný kameň, vápnopiesková tehla, tehlový múr, staré silikátové a minerálne farebné nátery)
<b>Spôsob aplikácie:</b>	natieranie alebo striekanie
<b>Príprava podkladu:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• malé trhliny, diery alebo nerovnosti povrchov opraviť s vhodnou maltou na báze cementu alebo vápna.</li><li>• Čerstvú omietku nechať 2-3 týždne vysušiť. Dočisťované miesta alebo drobiacu sa omietku odborne fluátovať. Vystúpené solné výkveti nasucho odkefovať resp.odstrániť ich príčiny</li><li>• Riasy, machy alebo napadnutia plesňou mechanicky odstrániť a ošetriť s vhodným ochranným prostriedkom.</li><li>• disperzné farby odstrániť s ADLER Abbeizer a vysokotlakovým čističom.</li></ul>
<b>Základovanie:</b>	<p>na spevnenie, egalizáciu, priľnavosť a lepšiu vodoodpudivosť savých alebo ľahko kriedovitých podkladov použiť ADLER Silikat GWK zriedený v pomere 1:1 vodou (predúprava). Silno savé podklady prednatrieť dvojitým náterom mokrý do mokrého s ADLER Silikat GWK zriedeným v pomere 1:1 vodou.</p> <p>Zabrániť vysušeniu do leskla!</p> <p>ADLER Silikat GWK musí spĺňať podmienku schopnosti hlbokého prieniku do podkladu.</p> <p><b>Sklo, keramiku, prírodný kameň, pálená tehla, kov alebo lakované miesta dobre zakryť, farebné striekance ihneď odstrániť vodou.</b></p>
<b>Základný a vrchný náter:</b>	ADLER Tiromin alebo ADLER Tirokat
<b>Riedenie:</b>	vodou, max 1:1
<b>Teplota spracovania: a objektová teplota</b>	Nie menej ako +5°C. Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predĺžia.
<b>Čas sušenia:</b> (teplota miestnosti 20 °C)	pretierateľný po cca 10 hod.

Prosím obráťte

Pokračovanie

<b>Pracovné náradie:</b>	Ihneď po použití očistiť mydlovou vodou. Striekance ihneď odstrániť vodou.
<b>Výdatnosť:</b>	6-8 m <sup>2</sup> /l, (nezriedený)
<b>Balenie:</b>	1l, 5l, 10 l, plastové obaly
<b>Skladovanie:</b>	V chlade, ale nie v mraze.
<b>Trvanlivosť:</b>	1 rok v originálne uzavretom obale
<b>Farebné odtiene:</b>	bezfarebný, nie tónovateľný
<b>Techn. bezpečnostné údaje:</b>	<b>Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!</b> ADLER Silikat GW je silno alkalický. Chrániť oči aj kožu !