


ADLER Silikon GKW

40332

Fissativo concentrato diluibile all'acqua

**Descrizione del prodotto**

Fissativo concentrato a base di resine silconiche, per consolidare ed omogeneizzare il fondo, per aumentare l'aggrappaggio e per aumentare la resistenza all'acqua.

Caratteristiche particolari

Privo di solventi, permeabile al vapore acqueo

Campi di utilizzazione

Fondo studiato per tutti i tipi di fondi minerali assorbenti, sabbiosi nonché leggermente sfarinosi.

Applicazione

A pennello o a spuzzo

Preparazione del fondo

- Non è necessario chiudere fessure capillari.
- Trattare le fessure fino al fondo dell'intonaco con un sistema di rivestimento ad elasticità duratura.
- Lasciare bene asciugare per 2-3 settimane gli intonaci freschi. Applicare correttamente dei fluosilicati su parti vecchie del muro che sono state trattate con intonaco fresco. Spazzolare le efflorescenze di sali asciutti ed eliminare le fonti di esse.
- Eliminare meccanicamente alghe, muschio e muffa e trattare di seguito le parti colpite con concentrati antimuffa adatti come ADLER Fungisan 90783.
- Eliminare con lo Sverniciatore ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 e con un apparecchio a getto ad alta pressione le pitture a base di dispersione oppure gli intonaci di resine sintetiche non sovraverniciabili.

Fondo

Pretrattare i fondi assorbenti oppure leggermente sfarinosi con ADLER Silikon GKW 40332, diluito 1:1 con acqua, per migliorare la compattezza, l'omogeneità, l'aggrappaggio e la resistenza all'acqua. Se si tratta di fondi molto assorbenti, applicare 2 mani, bagnato su bagnato, di ADLER Silikon GKW 40332, diluito 1:1 con acqua.

Evitare in ogni caso che il fondo asciutto brilli.

ADLER Silikon GKW 40332 deve avere la possibilità di penetrare nel fondo.

Prima e seconda mano

ADLER Tirokon 40321 o ADLER Tirokil 40460

Diluente

Acqua, al massimo 1:1

01-11 (sostituisce 10-06) ZKL 4030

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)

Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Tempo di essiccazione
(Temperatura ambiente 20° C)

Sovraverniciabile e resistente alla pioggia dopo ca. 10 ore

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+ 5° C
L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.

Utensili

Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Resa (per mano)

6 - 8 m²/l (non diluito)

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali non aperte

Confezioni

1 l, 5 l, 10 l (confezioni di plastica)

Tonalità

incolore, non colorabile

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza.