

## ADLER Soloplast STQ

16723 in poi

Vernice trasparente per mobili, formulata a base di una combinazione fra nitrocellulosa e resina alchidica, di rapida essiccazione, pennellabile, per il Fai-da-te e il pittore professionista.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Dati generali


Vernice trasparente al solvente a base di nitrocellulosa, di rapida essiccazione, con successiva retificazione chimica, per la verniciatura dei mobili. Ottimo potere riempitivo, evidenzia accuratamente i pori, buon ravvivamento del legno.

#### Caratteristiche particolari Norme di controllo



- **ÖNORM A 1605-12** (superfici di mobili)  
Resistenza agli agenti chimici: 1-B
- **ÖNORM EN 71 Parte 3** Sicurezza dei giocattoli, migrazione di determinati elementi (assenza di metalli pesanti)
- **ÖNORM S 1555 e/o DIN 53160** Resistenza al sudore e alla saliva
- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativa la marcatura dei prodotti edili e la loro emissione di sostanze volatili: A+

#### Campi di utilizzo



Per la verniciatura di superfici di mobili, quando è richiesta una buona resistenza. Campi di utilizzo III fino a IV secondo ÖNORM A 1610-12.

### LAVORAZIONE

#### Istruzioni per la lavorazione



- Mescolare bene prima dell'uso.
- Una temperatura minima di +15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Consultare le nostre „**Indicazioni generali per la lavorazione con vernici alla nitro**“.

#### Tecnica d'applicazione



A rullo o a pennello (pennellessa morbida)

Metodo di applicazione	A pennello	A rullo
Diluyente	Se necessario ADLER Nitro-Verdünnung senza solventi aromatici 80001	
Viscosità (s) Foro 4 mm, 20°C	23	23
Quantità d'applicazione (g/m <sup>2</sup> )	ca. 60 – 100 per mano, Quantitativo massimo complessivo applicato 450	
Resa per mano (m <sup>2</sup> /kg)	ca. 10	


#### Il prodotto è pronto per l'applicazione.

La forma e la natura del supporto nonché l'umidità del legno influiscono al quantitativo consumato/alla resa. Solo facendo prima

un'applicazione di prova è possibile sapere i valori esatti del consumo.

### Tempo di essiccazione

(a 23 °C e un'UR nell'aria del 50 %)



Carteggiabile e sovraverniciabile	dopo circa 2 ore
-----------------------------------	------------------

I dati sopra riportati rappresentano solamente valori indicativi. L'essiccazione dipende da tipo di legno, spessore, temperatura, ricambio d'aria e umidità relativa nell'aria.

### Pulizia degli utensili



Lavare con ADLER Nitro-Verdünnung privo di solventi aromatici 80001 subito dopo l'uso.

## SUPPORTO

### Tipo di supporto

Legno di latifoglia e di conifera (legno massiccio, materiali d'impiallacciatura, di truciolato e di fibra di legno (verniciato))

### Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, senza grassi e cere e privo di polvere di carteggiatura.

### Preparazione del supporto

**Legni di latifoglia:** Carteggiatura del legno grano 150 – 180

**Legni di conifera:** Carteggiatura del legno grano 100 – 150

Eliminare accuratamente la polvere di carteggiatura – specialmente dai pori del legno.

## CICLI DI VERNICIATURA

### Fondo

1 x ADLER Soloplast STQ (a pennello) 16723 e segg.

### Carteggiatura intermedia



Carteggiare leggermente il fondo con grana 240 - 320. Evitare di carteggiare fino al legno vivo. Eliminare la polvere di carteggiatura.

La carteggiatura intermedia va eseguita immediatamente prima dell'applicazione della finitura per garantire un buon aggrappaggio intermedio.

### Finitura

1 x ADLER Soloplast STQ (a pennello) 16723 e segg.

È consigliabile applicare l'ultima mano in direzione delle fibre del legno.

Dato che da ADLER Soloplast STQ (a pennello) 16723 segg. di tratta di un sistema di successiva reticolazione chimica, il massimo intervallo fra l'applicazione del fondo e della finitura di 48 ore non va superato. (rischio di sollevamento).

## MANUTENZIONE DEL CICLO COMPLETA

### Manutenzione e cura

Pulizia con ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 e cura con ADLER Clean-Möbelpflege 96491.

Cfr. le Schede tecniche dei prodotti rispettivi.

## INDICAZIONI PER GLI ORDINI

### Confezioni


750 ml, 5 l

<b>Gradi di brillantezza</b>	G30 Opaco	16723
	G50 Semi-opaco	16725
	G70 Satinato	16727
	G100 Brillante	16730

<b>Prodotti complementari</b>	ADLER Nitro-Verdünnung privo di solventi aromatici 80001 ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 ADLER Clean-Möbelpflege 96491
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ULTERIORI INDICAZIONI

#### Durata/Magazzinaggio



Almeno 1 anno in confezioni originariamente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30°C).

#### Indicazioni tecniche

Viscosità del prodotto ca. 23 s secondo DIN 53211 (foro 4-mm, 20°C)

#### Indicazioni tecniche di sicurezza



Rispettare la relativa Scheda di sicurezza! È possibile scaricare la versione attuale dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Secondo § 101 della Direttiva VbF il contenuto nominale dei singoli recipienti contenenti dei liquidi combustibili del rischio 1 nei locali di vendita con libera presa da parte del cliente non deve superare il massimo di 1 l. Per questo motivo, la confezione da 5 l è da immagazzinare in un magazzino autorizzato VbF (e non nel locale di vendita).