

ADLER Spritzbeize Trend

11060ff



Popis produktu

Striekacie rozpúšťadlové moridlo na báze mikronizovaných pigmentov v kombinácii so špeciálnymi svetlostálymi farbivami pre morenie zvýrazňujúce póry. Žiadne zdrsnenie dreva ako aj veľmi dobrá svetlostalosť.

Farebné odtiene ADLER Spritzbeize Trend sú zvláštne farebné odtiene, ktoré sa od štandardných striekacích moridiel líšia aj technicky. Trendové farebné odtiene môžu byť rozotrené krátko po nánose, čo spôsobuje výraznejšiu kresbu pórov. Na zosvetlenie použiť ADLER koncentrovaný regulátor 90310, aby zostala možnosť rozotretia.

Použitá zmes rozpúšťadiel neobsahuje aromatické rozpúšťadlá.

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a v prípade potreby zosvetliteľné s **ADLER Konzentrationsregler 90310**.

Oblasti použitia

Morenie hrubopórovitého listnatého dreva ako napr. dub, jasan, mahagon atď, ak morením majú byť zvýraznené póry. Plochy morené s ADLER Spritzbeize sú prelakovateľné tak rozpúšťadlovými ako aj vodouriediteľnými lakmi.

Spracovanie

Plochy starostlivo zbrúsiť so zrnitosťou 150-180. Brúsny prach treba starostlivo odstrániť - obzvlášť z pórov. Tupý brúsny papier a nerovnomerné brúsenie môžu viesť pri morení k tvorbe fľakov. Vodovanie dreva pred morením nie je potrebné.

ADLER Spritzbeize pred a počas spracovania dobre premiešať. Moridlo striekať rovnomerne a s malým prebytkom (cca 35 g/m²) (**tlakové striekanie: dýza 1,5 mm, tlak 1,5-2,5 baru**) tak, aby sa plochy javili ako mierne vlhké.

Roztieranie: Ak má byť morením dosiahnutá výrazná kresba pórov, je potrebný väčší nános (cca 45 g /m², plochy viditeľne mokré) moridla na rozotretie. Moridlo krátko po nánose rozotrieť pomocou roztieracej kefy alebo štetca naprv priečne a potom pozdĺž drevných vlákien. Takisto je možný nános aj pomocou systému Airmix alebo Airless-nízkotlakového prístroja. Pracovné

Prosím obráťte

03-09

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobu vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

nástroje ihneď po použití očistiť acetónom alebo s ADLER Nitroverdünnung (nitroriedidlo).

Čas sušenia (teplota miestnosti 20°):

cca 15 minút – ak bude nasledovať prelakovanie rozpúšťadlovým lakom, cca 1 hod. – ak bude nasledovať prelakovanie vodouriediteľným lakom. V prípade potreby je možné aj podporné sušenie.

Prelakovanie: Moriaci systém ADLER Spritzbeize Trend je prelakovateľný tak vodouriediteľnými ako aj rozpúšťadlovými nábytkovými lakmi. Pre svetlé farebné odtiene moridla odporúčame použitie výlučne svetlostálych lakov ako napr. ADLER Legnopur alebo ADLER Aquarapid CFB. Pri použití nie svetlostálych lakov treba počítať s mierne nažltlým výsledným farebným odtieňom, ktorý bude starnutím silnieť. Niektoré druhy dreva ako dub, smrekovec atď. obsahujú látky rozpustné vo vode, ktoré sa pri prelakovaní vodouriediteľnými lakmi aktivizujú. Aby sa predišlo farebným zmenám alebo značkám(tie môžu byť v závislosti od pôvodu dreva rôzne), pri lakovaní **duba, smrekovca a iných drier obsahujúcich aktívne látky** odporúčame predzákladovanie s ADLER PUR-Primer 25291(dbať na technický list ADLER PUR-Primer!)

Pred začiatkom morenia musí byť vykonané skúšobné morenie

na originálnom podklade a následne prelakovanie vybraným lakom, aby bolo možné posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre jednu zákazku použiť moridlo tej istej šarže.

Balenie

1 l, 5 l

Skladovateľnosť

min. 1 rok v originálne uzavretých obaloch

Výdatnosťcca 8 -10 m²/l, podľa typu morených dielov**Tech.bezpečnostné údaje**

Rešpektujte naše „**Pracovné smernice pre morenie dreva**“ a **Kartu bezpečnostných údajov!**

Ďalšie pokyny:

Riedenie a zosvetlenie	ADLER Konzentrationsregler 90310
Čistenie prac. náradia	S acetónom alebo s ADLER Nitroverdünnung 80001

Farebné odtiene

zázvor(ingwer)	11060	Shiitake	11063
kurkuma	11061	Cassia	11064
Marsala	11062	Nigella	11065