


## ADLER Spritzbeize

10901 ff



### Leírás

Azonnal felhasználható, oldószer alapú szórópác mikronizált pigmentek alapján fénytartó speciális festékanyagokkal kombinálva a kiemelt pórusú pácmegjelenéshez; a fa nem durvul fel és nagyon jó fénytartóság.

A felhasznált oldószerkeverék aromás oldószertől mentes.

Valamennyi színárnyalat egymással keverhető és igényre **ADLER Konzentrationsregler 90318**-al világosítható.

### Felhasználási területek

A nagy pórusú lombos faanyag pácolásához, mint pl. tölgyfa, kőrisfa, mahagóni stb., ha kiemelt pórusú pácmegjelenést szeretnének elérni.

Az ADLER Spritzbeize 10901 ff-val lepácolt felületeket éppúgy át lehet lakkozni oldószer tartamú, mint vízzel higítható falakkokkal.

### Alkalmazás

A felületet 150-es szemcsézettséggel alaposan le kell csiszolni. A csiszolóport – különösen a fa pórusaiból – alaposan el kell távolítani. A tompa csiszolópapír és az egyenetlen csiszolás foltos pácmegjelenéshez vezethet. A faanyag benedvesítésére a pácolás előtt nincs szükség.

Az ADLER Spritzbeize-t az alkalmazás előtt és alatt jól fel kell keverni. A pácot egyenletesen és kevés felesleggel (kb. 35 g/m<sup>2</sup>) felszórni (**sűrített levegős szórók: 1,5 mm-es fúvókamérettel, 1,5 - 2,5 bar szórónyomással**) úgy, hogy a felület kicsit nedvesnek tűnjön. A pác felhordásához Airmix- vagy Airless-alacsony nyomású berendezések is alkalmasak. A munkaeszközöket a használat után azonnal acetonnal vagy ADLER Nitroverdünnung-gal meg kell tisztítani.

**Száradási idő** (szobahőmérséklet 20 °C): kb. 15 perc, amennyiben oldószer tartalmú, kb. 1 óra, ha vízzel higítható falakkal lakkozzák át. Szükség szerint a száradást elő is lehet segíteni.

**Átlakkozás:** Az ADLER Spritzbeize 10901 ff éppúgy átlakkozható víz, mint oldószer alapú bútorlakkokkal is. A világos pácszíneknél ezt kiegészítően alapvetően ajánlott olyan fénytartó lakkok használatát, mint pl. ADLER Legnopur 26211 ff vagy ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff. A nem fénytartó laktípusok alkalmazásánál számítani kell arra, hogy a végleges szín kicsit sárgás lesz; idővel ez a hatás erősödik. Olyan különböző fafajták, mint pl. **tölgyfa, vörösfenyő** stb. vízzel higítható alkotóanyagokat tartalmaznak, amelyek vízzel higítható bútorlakkokkal való lelakkozásnál aktiválódnak. . Az elszíneződés vagy

03-09 ZKL 1014

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Ütmutatásaink az ismeretek mai szintjét tükrözik és a vevők/felhasználók legjobb tudás szerinti tanácsadását szolgálják, de azokat a felhasználási területekkel és az alkalmazási feltételekkel individualisan egyeztetni kell. A szállított termék alkalmasságáról és felhasználásáról a vevő/felhasználó saját felelősségére dönt, ezért ajánljuk, a termék alkalmasságának ellenőrzéséhez egy próbadarab elkészítését. A továbbiakban az Általános eladási feltételek érvényesek. Valamennyi korábbi adatlap ezen kiadással érvényét veszti. A csomagolásra, színárnyalatokra és a rendelkezésre álló csillagási fokokra vonatkozó változtatások joga fenntartva.

kihangsúlyozások elkerüléséhez (ezek a fa eredetétől függően különböző erősségűek lehetnek), ajánljuk **tölgyfa, vörösfenyő és egyéb alkotóanyagokban gazdag fafajták** lakkozásánál az ADLER PUR-Primer 25291-gyel való alapozást (Az ADLER PUR-Primer adatlapját figyelembe kell venni!).

**A pácolási munkálat megkezdése előtt az eredeti faanyagon mindig el kell végezni egy próbapácolást és az a kívánt lakkal át kell lakkozni, hogy meg lehessen ítélni a végleges színárnyalatot. Keveréshez csak azonos fokozatú pácot használjon.**

Kérjük, vegye figyelembe a „**Fapácolási munkálatokra vonatkozó irányelv**”-ünket, valamint a **Biztonsági adatlapot**.

## Kiadósság

Kb. 8 - 10 m<sup>2</sup>/l, a pácolandó elemek formája szerint

## További utasítások

<b>Hígítás és világoztás</b>	ADLER Konzentrationsregler 90318
<b>A munkaeszközök tisztítása</b>	Acetonnal vagy ADLER Nitroverdünnung 80001-gyel

## Csomagolás

0,9 l; 4 l

## Tartósság

1 év eredeti lezárt csomagolásban

## Színárnyalatok

Fehér	10901
Kender	10902
Olíva	10903
Nád	10904
Palizander	10905
Méz	10906
Rusztikális	10907

Konyak	10908
Gesztenye	10909
Mahagónibarna	10910
Dohány	10911
Mahagonivörös	10912
Fekete	10913