


ADLER Straßenmarkierfarbe

96510 in poi

Pittura per segnaletica stradale



Descrizione del prodotto

Smalto al solvente, di rapida essiccazione, a base di resine acriliche.

Caratteristiche particolari

Rapida essiccazione completa e transitabilità, anche con elevati spessori.

Campi di utilizzazione

Segnaletica orizzontale

Applicazione

A spruzzo - con pistola airless e con aerografo

Finitura

1 x ADLER Straßenmarkierfarbe 96510 in poi – strato umido 400 – 600 µm, corrisponde a ca. 250 – 400 µm strato asciutto

Diluyente

Al massimo 5 % di diluyente ADLER Straßenmarkierfarbenverdünnung 80376

Temperatura minima per l'applicazione ed il supporto

Da + 5 °C fino a + 35 °C temperatura d'aria
Da + 5 °C fino a + 45 °C temperatura del supporto
Umidità dell'aria al massimo 85 %

Spargimento supplementare

Almeno 200 g/m² di sfere di vetro (tipo Swarco 125/500 T14) immediatamente dopo l'applicazione del smalto

Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20° C)

Almeno 30 min. a 23 °C e superfici sparse, durabilità ottimale dopo una notte di essiccazione

Utensili

Lavare gli utensili con il diluyente 80376 subito dopo l'uso.

Resa (per mano)

0,6 – 0,9 kg/m²

Confezioni

1 l, 5 kg, 25 kg (solo bianco)

Tonalità

Weiß/Bianco 96510
Gelb/Giallo 96511

Istruzioni tecniche di sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza.

06-10 (sostituisce 07-00) ZKL 4515

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.