

Technický list

ADLER Strong-Color

40375 ff

Latexová farba bez obsahu rozpúšťadiel s hodvábnym leskom



Popis výrobku:

Hodvábnylesklá latexová farba pre vysoko trvanlivé nátery v interiéri, vysoká belosť ako aj schopnosť krytia

Osobité vlastnosti:

bez škodlivín, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, vysoká odolnosť, dobrá umývateľnosť, veľká výdatnosť, ľahké spracovanie

Údaje podľa normy ÖNORM EN 13300:

oteruodolnosť za mokra: Trieda 1
Kontrastný pomer (krycia schopnosť): trieda 2 (pri 8m²/l)
Stupeň lesku : stredný lesk
Maximálna veľkosť zrna : jemný (<100µm)

Oblasť použitia

pre všetky nátery stien a stropov na murive, betóne, sádrokartóne, tapetách ako aj dobre súdržné disperzné a minerálne nátery. ADLER Strong-Color 40375 ff je vhodný pre obzvlášť namáhané plochy súkromných i verejných priestorov.

Spôsob aplikácie:

valčekovanie, natieranie alebo Airless- striekanie (jemné sito, veľkosť ôk 0,2 mm, tlak striekaním 150 bar, veľkosť dýzy 0,021-0,026 cólu resp. 0,53-0,63 mm)

Príprava

Podkladu:

Podklad pretestovať na nosnosť a vhodnosť (podľa ÖNORM B2230 časť 2)
Čerstvú omietku a betón nechať min. 4 týždne preschnúť
Novoomietané miesta fluatovať a následne umyť.
Mastné alebo olejové znečistenia dôkladne odstrániť s ADLER Entfetter 80394
Trhliny a nerovnosti opraviť s vhodným tmelom.
Odstrániť staré nenosné nátery.
Lesklé alebo hladké podklady (ako lakové a latexové, spečené) alkalizovať, zdrsniť, alebo odbrúsiť.
Glejové farby úplne odmyť a základovať s ADLER Tiefengrund WV40905
Savé podklady a sádrokartóny najprv natrieť s ADLER Tiefengrund WV 40905 zriedeným vodou v pomere 1:1
Vyhnúť sa vyschnutiu ADLER Tiefengrund WV 40905 do leskla

Prosím obráťte

Pokračovanie

Základný náter:	1x s ADLER Strong-Color 40375 ff zriedeným vodou max.10%
Vrchný náter:	1x ADLER Strong-Color 40375 ff nezriedeným
Riedenie:	vodou
Teplota spracovania a objektová teplota :	Nie menej ako +5°C. Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predlžia.
Čas sušenia: (teplota miestnosti 20 °C)	4 hodiny, maximálne vlastnosti filmu po 4 týždňoch
Pracovné náradie:	Ihneď po použití očistiť vodou.
Výdatnosť:	cca 8 m ² /l, v závislosti od kvality podkladu
Balenie:	1L, 3L, 9L, 15L
Skladovanie:	V chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť:	1 rok v originálne uzavretých obaloch
Farebné odtiene:	W10 Weiss (biely) 40375 ff W20 40376 a W30 40377 iba tónovaním ADLER Color Farbmischsystem.
Techn. bezpečnostné údaje:	Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov! Aj pri spracovaní produktov bez škodlivín je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia.